

## Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco-Group BIII - EN 14411

## Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de pared de uso interno

Formato y espesor











**20X60 cm sp 8**

Serie

**LESS**

Artículos

**LESS BEIGE- BIANCO-GRIGIO-MOSAICO BEIGE -VINTAGE GRIS**

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS	
<b>Dimensiones</b> (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2	W ± 10 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,3 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %-03%; max ± 2,0 mm
<b>Físico</b>	Absorción		UNI EN ISO 10545-3	> 10 %
	Módulo de rotura		UNI EN ISO 10545-4	>12 N/mm <sup>2</sup>
	Reacción al fuego		-	A1
<b>Químico</b>	Resistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14	Min class 3
	Resistencia a los productos químicos		UNI EN ISO 10545-13	Min class B

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined