Produktdatenblatt

Fentrim® 330 grey

Aktualisiert am: 02.04.2026

Hersteller: SIGA

Anwendung und Verlegeanleitung: siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: Spezialfolie-/Vlies-Kombination aus PO mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

Verpackungseinheit:

Fentrim 330 grey 150 mm	4 Rollen / Karton
Fentrim 330 grey 200 mm	2 Rollen / Karton
Fentrim 330 grey 300 mm	2 Rollen / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Dimensionen	Länge / Breite		m	**25 / 0.15** **25 / 0.2** **25 / 0.3**
	Dicke		mm	**1**
Temperaturbeständigkeit			°C	**-40 °C bis +100 °C**
Verarbeitungstemperatur			°C	**ab -10 °C**
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	**35**
Zug-Dehnungsverhalten Maximale Zugkraft	längs quer	EN 12311-1	N/50mm	**350** **190**
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft	längs quer	EN 12311-1	%	**85** **95**
Brandverhalten		EN ISO 11925-2	Klasse	**E**
Schälfestigkeit		DIN 4108-11		**erfüllt**
Alterungsbeständigkeit	Hohe Dauerklebkraft, kann nicht verspröden, da ohne Kautschuk, Harz und Lösungsmittel.			
Lagerfähigkeit	Unbegrenzt (bei kühler und trockener Lagerung)			
Voraussetzung für die sichere Verklebung	Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.			
Farbe	hellgrau			