

## Trendstruktur

# Rost-Optik

## Grundfarbe

1. Step



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Rost-Optik Grundfarbe ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt für moderne Wandgestaltung. Rost-Optik Grundfarbe ist eine lösemittel- und weichmacherfreie, hochdeckende und tropfgehemmte Wand- und Deckenfarbe im speziellen Farbton für den Systemaufbau mit Rost-Optik Effektlasur. In zwei Arbeitsschritten erzielen Sie einzigartige Oberflächen mit rostartigem Effekt. Geeignete Untergründe sind z. B. Putz, Gipskarton- und Zementfaserplatten sowie glatte Vliestapeten.

**Farbton**

Rost

**Dichte**

1,28–1,32 g/cm<sup>3</sup>

**Gisbau-Produktcode**

M-DF01

**Inhaltsstoffe**

Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, anorganische/organische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

### 2. Verarbeitung

**Verarbeitungstechniken**

Rollen, streichen

**Verarbeitungstemperatur**

Nicht unter +5°C verarbeiten.

**Verbrauch**

125–160 ml/m<sup>2</sup>

**Verdünnen**

Nicht verdünnen, da verarbeitungsfertig eingestellt.

**Abtönen / Mischen**

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

**Trockenzeit**

Bei einer Raumtemperatur von +20 °C nach ca. 6 Stunden mit Rost-Optik Effektlasur überarbeitbar.

Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

**Untergrundvorbehandlung**

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen und tragfähigen Untergründen. Mineralische Neuputze (z. B. Kalkzementputze) mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abbürsten oder abwaschen. Nicht tragfähige und ungeeignete Beschichtungen (z. B. nicht überstreichbare Tapeten) restlos entfernen. Stark und ungleichmäßig saugende Untergründe mit SCHÖNER WOHNEN Acryl Tiefgrund grundieren.

**Verarbeitungshinweise / Aufbau**

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Feuchten Sie vor Beginn der Arbeiten Rolle und Pinsel leicht mit Wasser an. Beginnen Sie am Fenster und arbeiten Sie mit dem Lichteinfall. Tragen Sie Rost-Optik Grundfarbe zuerst an Ecken und Kanten auf. Streichen Sie anschließend mit der Farbrolle 2–3 Bahnen und verteilen Sie die Farbe gleichmäßig im Kreuzgang. Abschließend die Fläche ohne Druck senkrecht noch einmal abrollen. Zusammenhängende Flächen sollten Sie immer »nass in nass« ohne Unterbrechung beschichten, um sichtbare Ansätze zu vermeiden. Entfernen Sie das Abklebeband vor der Durchtrocknung der Farbe. Für ein gleichmäßig, deckendes Oberflächenbild empfehlen wir einen zweimaligen Auftrag. Auf sehr kontrastreichen Untergründen ist ein zweiter Anstrich zwingend erforderlich. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in eine Folie einwickeln oder in Farbe eintauchen. Detaillierte Verarbeitungshinweise zu den SCHÖNER WOHNEN Trendstrukturen finden Sie in den Broschüren oder unter [www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com).

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. alte Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputz, Kalkzementputz, Wandbeläge (z.B. glatte Vliestapeten)	-		
nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. alte Latexfarbenanstriche, Lackfarbenanstriche, abgebeizte Untergründe	1x Haftgrund	Bei großem Farbtonkontrast 1x SCHÖNER WOHNEN Rost-Optik Grundfarbe	1x SCHÖNER WOHNEN Rost-Optik Grundfarbe
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Mauerwerk, Beton, sandende Putze	1x SCHÖNER WOHNEN Acryl Tiefgrund		

### 3. Nach der Verarbeitung

#### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Das Werkzeug nach der Arbeit sofort mit Wasser und Seife reinigen.

#### Lagerung / Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen. Mindesthaltbarkeit: siehe Gebindeaufdruck

ADR/RID: Kein Gefahrgut

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

### 4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Rost-Optik Grundfarbe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

### 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

**Stand:** August 2014