

## Rehabilit Performance

### Descripción del producto

#### Naturaleza

Este producto es una pintura al agua, de acabado mate, formulada a partir de resinas en emulsión especiales para fachadas, pigmentos y extendedores de gran poder cubriente.

#### Características y ventajas

Tiene un gran poder cubriente y blancura. Fácil aplicación.

#### Uso recomendado

Es una pintura de fácil aplicación especialmente desarrollada para el pintado de fachadas. También puede ser usada para el pintado de paramentos interiores (viviendas, naves comerciales e industriales, aparcamientos, obras), sobre todo tipo de superficies, como yeso, revoco, fibrocemento, cemento, etc.

#### Substrato

Yeso, hormigón, ladrillo, revocos, etc.

### Ficha del producto

<b>Invasado</b>	1 L, 4 L y 15 L
<b>Colores</b>	Blanco y los colores disponibles en el sistema Jotun Multicolor.
<b>Sólidos</b>	34 ± 2 % Teórico
<b>COV para la Mezcla Lista para su Uso</b>	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 25 g/l (2007). El producto contiene máximo 25 g/l COV. ISO 11890 EU

### Datos de aplicación

#### Observaciones

Manipular con cuidado.

#### El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado.

Pulverización : Usar pistola airless o pistola convencional.

#### Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debería ser como mínimo 10 °C y al menos estar 3°C por encima del punto de rocío, tanto la temperatura como la humedad deben medirse en las proximidades del soporte. En áreas confinadas se necesita disponer de una buena ventilación para asegurar un correcto secado.

## Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca 25 - 40 µm  
Espesor de Película Húmeda 75 - 115 µm

Los espesores de película variarán y están calculados como promedio.

El rendimiento depende del espesor de película aplicado, de la textura, de la porosidad del soporte, de las irregularidades, de la temperatura, de las pérdidas durante el pintado, etc.

## Disolvente

Agua. Listo al uso.

## Limpieza de los utensilios de pintado

Agua

## Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

1. Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
2. En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
3. La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

### Humedad relativa (HR) 50%

<b>Temperatura del sustrato</b>	0 °C	23 °C
<b>Secado superficial (al tacto)</b>	1 h	0.5 h
<b>Secado</b>	60 h	24 h
<b>Seco para repintar, mínimo</b>	10 h	6 h

## Instrucciones de uso

### Preparación de superficie

El soporte debe estar saneado, limpio, seco y exento de polvo, aceites, grasas, lechadas, etc. Cualquier traza de antiespumante debe ser eliminada. Se recomienda un lijado suave con un material abrasivo adecuado antes de aplicar. Eliminar cualquier resto de polvo y/o partículas sueltas.

### Sistema de pintado recomendado

#### Imprimación

Rehabilit Fondo Penetrante : 1 Capa ( diluido with agua 1:4 o 1:5 )

#### Acabado

Rehabilit Performance : 2 Capas

## Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.

Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.

Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

### **Almacenaje**

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

## **Salud y Seguridad**

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

## **Nota de descargo**

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).