

Datenblatt Laminatboden

HARO Tritty 100 / Loft 4V / Campus 4V / Gran Via 4V / Gran Via 4V SE

Aufbau

HARO Tritty 100/Loft 4V/Campus 4V/Gran Via 4V / Gran Via 4V SE ist ein hochwertiges Laminatbodenprodukt aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Gegenzuglaminat
5. Dielenrückseite: Optional Silent Pro Dämmunterlage oder Silent CT (ComforTec)



Abmessungen

Grundlage: DIN EN 13329. Die strengere zugrunde liegende Werksnorm wird mit dem jeweiligen Vergleichswert der DIN EN 13329 aufgeführt.

| Länge | Breite | Gesamtdicke | Flächengewicht |
|---|--|--|--|
| 1282mm (100, Loft, Campus), 2200mm (100 Gran Via) | 193/135mm (100, 100 Loft), 243mm (100 Campus, Gran Via) | 8mm | 7,21kg/m ² 9,11kg/m ² mit Silent Pro 7,21kg/m ² mit Silent CT |
| max. Abweichung: ±0,5mm (DIN EN 13329: ±0,5mm/±0,3mm/m) | max. Abweichung: ±0,1mm (DIN EN 13329: ±0,1mm) | max. Abweichung: ±0,2mm (DIN EN 13329: ±0,25mm) | Durch Rohdichteschwankungen der Trägerplatte sind geringe Abwei- chungen möglich. |

Verlegesystem



Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewährleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Laminatbodens.



Stirnseitig: Fold Down System – Top Connect
Längseitig: Verriegelung durch Einwinkeln – Lock Connect

Dämmunterlage

Der Laminatboden kann werkseitig wahlweise mit Silent Pro Dämmunterlage ausgerüstet werden. Bitte Datenblätter der Verlegeunterlagen beachten.

| | Dicke | Wärmedurchlass- widerstand | Raumschall- verbesserungsmaß | Trittschall- verbesserung |
|---|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | ca. 2mm | 0,01m ² k/W | ca. 30% | ca. 18 dB |
|  | ca. 2mm | 0,04m ² k/W | ca. 60% | ca. 14 dB |

Leistungseigenschaften

| Nutzungs-klasse [DIN EN 13329] | Brandverhalten [DIN EN 13501-1] | Gleitreibung [DIN EN 14041; EN 13893] | Wärmedurchlasswiderstand |
|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | |
| 23 / 32 | C _{fl} -S1 | DS / R9* | 0,065m²K/W |
| 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung 32 = gewerblicher Bereich mit mittlerer Nutzung Der Laminatboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungs-klasse. | C _{fl} = schwerentflammbar | μ ≥ 0,35 Der Laminatboden erfüllt die Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181. *gilt <u>nicht</u> für Böden mit Porenstruktur | Verhalten gegenüber Wärme-fluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m² K/W eingehalten werden. |


| Elektrostatistisches Verhalten [DIN EN 1815] | Formaldehydemissionen [DIN EN 717-1] | VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel] | Mikro-Kratzfestigkeit [DIN EN 16094] |
|---|--|--|---|
| | | | |
| Antistatisch | ≤ 0,05ppm | ≤ 300ppm | Klasse 1 |
| Die Körperspannung im Begehversuch ist ≤ 2kV. | Das Ergebnis entspricht den Vorgaben des Blauen Engels – damit mindestens 50 % unterhalb des E1-Grenzwertes. | Holz als organisches Material gibt flüchtige organische Bestandteile (VOC) ab. Dies wird in laufender strenger Kontrolle überwacht. HARO Laminat erfüllt somit die Kriterien des Blauen Engels sowie der gültigen europäischen Emissionszertifikate. | Verhalten gegenüber einem Scheuer-Pad, bei dem keine oder nur wenige, kaum sichtbare Kratzer, entstehen (Verfahren B) |

| Abriebbeständigkeit [DIN EN 13329] | Impact-Test [DIN EN 13329] | Dickenquellung [DIN EN 13329] | Fleckenempfindlichkeit [DIN EN 438-2] |
|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | |
| AC4 | ≥ 12 N / ≥ 750 mm | ≤ 12% | 5 (Gr 1-2) / 4 (Gr 3) |
| Durchrieb IP ≥ 4000 Umdreh. nach DIN EN 13329. | Die Impact-Klasse resultiert aus Kugelfall- und Schlagfestigkeitstest. | Anforderung nach DIN EN 13329: ≤ 18%. | Keine Veränderung von Glanz / Farbe durch im Haushalt vorkommende Substanzen oder Chemikalien. |

Zertifikate



www.blauer-engel.de/uz176



Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionstechnik
Qualitäts-Management-System Form PT 7.3/02/00/00/0502.10 v. 21/05/19-de