

Bodenmarkierungsfarbe

matt



AUSSEN UND
INNEN



ROLLEN



STREICHEN



TRITT-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
2 STUNDEN



WETTER-
BESTÄNDIG



GRUND-,
ZWISCHEN- UND
SCHLUSSANSTRICH

für Asphalt, Beton- und Zementböden – gute Tages- und Nachsichtbarkeit – für Garagen geeignet

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Acrylat-Beschichtung für Asphalt, Beton und Zementböden. Für das Aufbringen von kleinflächigen Symbolen und Linien im privaten oder gewerblichen Bereichen wie z.B. Parkplätzen oder Werkhallen. Nicht geeignet für Sportplätze und -böden sowie Bereiche mit Staplerverkehr.

Gisbau Produktcode: M-PL 04

Farbton

weiss

Glanzgrad

matt

Inhaltsstoffe

Acrylatharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Ester, Aromaten, Additive.

Dichte

Ca. 1,3– 1,4 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen (keine Schaumstoffrollen), streichen (Naturborstenpinsel)

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Die relative Luftfeuchte darf 75 % nicht übersteigen.

Verbrauch

Ca. 200 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Für Streifen von 1 Meter Länge je Anstrich:

12 cm Breite: ca. 25ml/m

15 cm Breite: ca. 30ml/m

25 cm Breite: ca. 50ml/m

Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungshinweise

Aufgrund der matten Oberfläche kann es insbesondere im Innenbereich zu einer erhöhten Verschmutzungsneigung kommen. Die Langlebigkeit des Anstriches ist im wesentlichen Abhängig von der Intensität der Belastung und der Schichtdicke.

Aufgrund der Rutschgefahr keine großen, zusammenhängende Flächen beschichten. Untergrundbedingt können Rissbildungen im Anstrichfilm bis hin zu Abplatzungen entstehen. Dieses stellt keinen Materialmangel dar und ist nicht zu beanstanden.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 2 Stunden, durchgehärtet je nach Objektbedingung nach ca. 3 Tagen.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten geschützt sein. Zementschlämme oder Trennmittel (z.B. Fett, Staub, Ölflecken) restlos entfernen. Neue Zement- und Betonflächen ca. 4 - 6 Wochen trocknen lassen. Glatte Bodenflächen zur Haftverbesserung anrauen. Vorhandene Untergründe auf Haftfähigkeit prüfen. Hierfür eine Probefläche anlegen.

Untergründe	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
unbehandelte Asphalt, Beton- und Zementböden	1x swingcolor® Bodenmarkierungsfarbe	1-2x swingcolor® Bodenmarkierungsfarbe.
intakte Altanstriche	1x swingcolor® Bodenmarkierungsfarbe	

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit vollständig eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV / VeVa) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen, aber nicht unter +5 °C.

ADR/RID: Kein Gefahrgut

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

Achtung

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P312 Bei Unwohlsein

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

Enthält N-Butylacetat. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6158)