

HOLZFUSSBODENLACK 2in1

seidenmatt

für Holzfußböden und –treppen – schnell trocknend – widerstandsfähig – reinigungsbeständig



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Farbiger, wasserbasierter Polyurethan-Decklack für die widerstandsfähige Beschichtungen und farbliche sowie strukturerhaltende Gestaltung von vorhandenen Parkettfußböden, Dielen und Holztreppen. Für Kinderzimmer; Flure, Wohn- und Schlafräume geeignet. Nicht geeignet für geölte, gewachste oder werkseitig beschichtete Böden sowie Laminat.

GISCODE: BSW30

Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte.

Glanzgrad

seidenmatt

Inhaltsstoffe

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersionen, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikate, Wasser, Glykolether, Additive und Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

Dichte

Ca. 1,05– 1,15 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen (Mikrofaser- und/oder Kurzflorroller (max. 5 mm Florhöhe)), streichen (Pinsel für wasserbasierte Lacke)

Verarbeitungstemperatur

Bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +25 °C verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 110 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich bis max. 5% mit Wasser.

Verarbeitungshinweise

Es wird empfohlen Möbel oder Gegenstände, die auf der beschichteten Fläche bewegt werden, mit Filzgleitern o. ä. auszustatten. Auf höher belasteten Flächen eine anschließende, transparente Versiegelung mit swingcolor® PARKETTLACK seidenmatt oder glänzend durchführen. Um Ansätze zu vermeiden den Boden bahnenweise streichen. Dabei die Eckbereiche nur auf der Breite der Bahn vorstreichen. Übliche Gebrauchsspuren wie (z.B. Schuhsohlenabrieb, Kratzer oder Verschleiß) können nicht ausgeschlossen werden. Ausgelaufene Flüssigkeiten immer direkt aufnehmen. Stehendes Wasser vermeiden! Holzdielen können sich auch im Innenbereich aufgrund von Temperaturschwankungen zusammenziehen und ausdehnen. Daher kann es z. B. im Nut- und Federbereich zu leichten Rissen aufgrund der Holzbewegung kommen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 8 Stunden begehbar, überarbeitbar nach ca. 16 Stunden. Erste Feuchtreinigung und voll belastbar durch z. B. Auflegen von Teppichen nach ca. 8 Tagen.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (stauböl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein. Altanstriche und Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Alte, intakte Anstriche gut anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen. Rohes Holz vor der Beschichtung fein schleifen (Körnung 100 oder feiner). Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben.

Untergründe	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
inhaltsstofffreie Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder), helle Schlussbeschichtung	1-2x (deckend) mit swingcolor® Spezial-Haftgrund (mit 5% Wasser verdünnt)	1-2x swingcolor® Holzfußbodenlack 2 in 1.
inhaltsstofffreie Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder), dunkle Schlussbeschichtung	1x swingcolor® Holzfußbodenlack 2in1, (ggf. bis 5% mit Wasser verdünnt).	
intakte Altanstriche	1x swingcolor® Spezial-Haftgrund	

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit vollständig eingetrockneten Lackresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen, aber nicht unter +5 °C.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6160)