

METALLSCHUTZLACK

seidenglänzend

für Eisen, Stahl, Zink und Hart-PVC – hervorragender Korrosionsschutz – hoch wetterbeständig – gut deckend

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertiger Decklack für mechanisch nicht belastete Flächen wie z. B. Dachrinnen, Fallrohre, Verkleidungen, Rohrleitungen. Er ist beständig gegen Industrieklima und temperaturbeständig bis ca. +60°C.

GISCODE: BSL50

Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte.

Glanzgrad

seidenglänzend

Inhaltsstoffe

PVC-Mischpolymerisatharz, Acrylatharz, Alkydharz, Titandioxid (je nach Farbton), Zinkweiß, anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikate, Metalloxide, Aromaten, Aliphaten, Ester, Additive und Weichmacher.

Dichte

Ca. 1,2 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Streichen, rollen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 90 - 110 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Abtönen/Mischen

Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde, überarbeitbar nach ca. 5 Stunden. Die völlige Durchtrocknung erfordert je nach Schichtdicke und Temperatur mehrere Tage. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Verarbeitungshinweise

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen wie z. B. Dichtprofilen/Dichtstoffen usw. bringen. Nicht für Fenster, Türen, Treppengeländer, Handläufe, Sitzmöbel, Heizungsrohre, Heizkörper u. ä. verwenden. Jeden Anstrich satt und zügig auftragen, da der vorherige Anstrich angelöst wird.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben.

Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und mit **swingcolor® METALLSCHUTZLACK** unverdünnt überlackieren. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen oder abschleifen)..

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
Eisen, Stahl	1x Allgrund	1x Metallschutzlack	1x Metallschutzlack
Hart-PVC, Zink, verzinkter Stahl	1x Allgrund	1x Metallschutzlack	
intakte Altanstriche	-	-	

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen.

ADR/RID: 3

UN-Nummer: 1263

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500g (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

ACHTUNG.

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Sicherheitshinweise:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Spritznebel vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise: Enthält

KOHLLENWASSERSTOFFE, C9, AROMATEN, REAKTIONSMASSE VON ETHYLBENZOL UND XYLOL. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Abwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6114)