

Spezial-Haftgrund

INNEN / AUSSEN

- 2-komponentige Spezialgrundierung für Fußböden
- für Holz-, Beton- und Zementfußböden
- haftvermittelnd bei Altbeschichtungen auf Fußböden
- gegen das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen



INNEN UND
AUßEN



ROLLEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR
NACH
24 STUNDEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Der swingcolor® Spezial-Haftgrund ist eine 2-komponentige Spezialgrundierung für Holz-, Beton- und Zementfußböden. Sie ist haftvermittelnd bei Altbeschichtungen und wirkt gegen das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen. swingcolor® Spezial-Haftgrund ist leicht zu verarbeiten.

Geeignet für die Haftvermittlung auf Holzfußböden/-treppen, Beton- und Zementestrichflächen. Kann auch als Grundierung auf glatten, schwach oder nicht saugenden Flächen und als isolierender Grundanstrich auf Holz bei weißen oder hellen Schlussbeschichtungen eingesetzt werden. Auch auf geeigneten Altbeschichtungen einsetzbar.

Untergrund: Zementböden, Betonböden, Holzböden (z. B. Parkett, Holzdielen) im Innenbereich, unbehandelte, schwach und nicht saugfähige Bodenflächen (z. B. verdichtete Beton- und Estrichflächen), tragfähige Altanstriche aus Polyurethan-, Epoxid- oder Alkydharzfarben. Nicht auf Bodenfliesen verwenden..

Farbtöne:

Weiß.

Anwendungsgebiet:

innen/außen

Dichte:

ca. 1,5–1,55 g/cm³

Glanzgrad:

matt

GISCODE:

RE 1

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Lackierrollen oder -pinsel für wasserbasierte Lacke.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch:

~0,125-0,17 kg/m²

Verdünnen:

Bei Bedarf nach dem Anmischen mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden.

Mischen:

5 Gewichtsteile swingcolor® Spezial-Haftgrund mit 1 Gewichtsteil Härter mischen, gründlich verrühren und sofort verarbeiten. Der Inhalt der Kombiverpackung ist auf das richtige Mischungsverhältnis abgestimmt. Falls erforderlich, kann swingcolor® Spezial-Haftgrund nach dem Anmischen mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden.

Verarbeitungszeit: Nach dem Anmischen ca. 1 Stunde (bei 20 °C/65 % rel. Luftfeuchte) verarbeitbar. Nach Ende der Zeit das Material nicht weiterverarbeiten. Durch höhere Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (staub-, öl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein. Altanstriche und Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Alte, intakte Anstriche gut anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund entfernen bzw. abschleifen. Bei unbekanntem Altanstrich Probefläche anlegen. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
inhaltsstofffreie Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder)	1–2x (deckend) Spezial-Haftgrund (mit 5 % Wasser verdünnt)	-	je nach Anforderung und Untergrund mit Holzfußbodenlack 2in1, Fußbodenfarbe/Flüssig Kunststoff 2in1 oder Fußbodenversiegelung
intakte Altanstriche	1x swingcolor® Spezial-Haftgrund		

Technischer Hinweis:

Taupunkttemperatur beachten.

Trocknung:

Begehrbar nach ca. 8 Stunden, überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Nach 48 Stunden Trocknung ist ein gründliches Anschleifen zur Überarbeitung erforderlich. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend. Während der Trocknungsphase gut lüften.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Polyamin-Epoxidharz-Addukt, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive

GEFAHR

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt

anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

Enthält POLYAMIN-EPOXIDHARZ-ADDUKT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 25 g/l VOC.

Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250



Härter für Spezial-Haftgrund



1. Wichtige Hinweise

ACHTUNG

Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

Enthält REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCH- SCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT ≤ 700 .

Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

