

## Spezial-Haftgrund

wasserbasiert – geruchsarm – leicht zu verarbeiten – 2-komponentige Spezialgrundierung für Fußböden

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

2-komponentige Spezialgrundierung für die Haftvermittlung auf Holzfußböden/-treppen, Beton- und Zementestrichflächen. Kann auch als Grundierung auf glatten, schwach oder nicht saugenden Flächen und als isolierender Grundanstrich auf Holz bei weißen oder hellen Schlussbeschichtungen eingesetzt werden. Auch auf geeigneten Altbeschichtungen einsetzbar.

Gisbau Produktcode: RE 1

#### Farbtöne

Weiß

#### Inhaltsstoffe

Polyamin-Epoxidharz-Addukt, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

#### Dichte

1,5 - 1,55 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Taupunkttemperatur beachten.

#### Verbrauch

Ca. 125 – 170 g/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Falls erforderlich kann swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND nach dem Anmischen mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden.

#### Anmischen

5 Gewichtsteile swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND mit 1 Gewichtsteil Härter mischen, gründlich verrühren und sofort verarbeiten. Der Inhalt der Kombiverpackung ist auf das richtige Mischungsverhältnis abgestimmt.

#### Verarbeitungshinweise

Nach dem Anmischen ca. 1 Stunde (bei 20 °C/65 % rel. Luftfeuchte) verarbeitbar. Nach Ende der Zeit das Material nicht weiterverarbeiten. Durch höhere Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Begehbar nach ca. 8 Stunden, überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Nach 48 Stunden Trocknung ist ein gründliches Anschleifen zur Überarbeitung erforderlich. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend. Während der Trocknungsphase gut lüften.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig (staub-, öl-, wachs- und fettfrei) und sauber sein. Altanstriche und Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Alte, intakte Anstriche gut anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Altanstriche bis auf den

tragfähigen, festen Untergrund entfernen bzw. abschleifen. Bei unbekanntem Altanstrich Probestrich anlegen. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben.

Untergründe	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich
inhaltsstoffreiche Hölzer (z. B. Eiche, Buche, Zeder)	1-2x (deckend) swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND (mit 5 % Wasser verdünnt)	Je nach Anforderung und Untergrund mit swingcolor® HOLZFUSSBODENLACK 2in1, swingcolor® FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 oder swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG.
Altbeschichtungen	1x swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND	

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV / VeVa) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit lauwarmen Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, trocken, gut verschlossen, aber nicht unter +5 °C  
ADR/RID: Kein Gefahrgut.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws

**4. Wichtige Hinweise****Gefahrenhinweise**

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

**Weitere Hinweise**

Enthält POLYAMIN-EPOXIDHARZ-ADDUKT.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/j): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 25 g/l VOC.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6161)