

Silikon-Voranstrich

Verbessert die Haftung von PROBAU Silikondichtmassen auf Acrylwannen, Glas, Metalle (Alu, Stahl, VA-Stahl, Zink, Weißblech) oder Kunststoffe (ABS, PVC-hart, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Nicht filmbildend, trocknet rückstandsfrei auf.

Anwendung:

Zum Vorbehandeln von nichtsaugenden Untergründen.

Untergrund säubern. Auf trockene Fugenflanken Silikon-Voranstrich mit Pinsel oder Tuch (faserfrei) auftragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 10 Minuten.

Die nachfolgende Verklebung sollte spätestens nach 24 Stunden erfolgen.

Nicht zu kurz ablüften lassen. Bei der Verwendung auf porigen Untergründen kann es zu Aushärtstörungen bei der anschließenden Klebung kommen. Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

Werkstoff:

Kunstharz, lösemittelhaltig

Farbe Transparent-gelblich

Konsistenz Niedrig

Dichte bei + 20°C 0,8 g/cm³

Untergrund:

Trocken, schmutz-, öl- und fettfrei und frei von losen Teilen.

Lagerung:

Trocken und frostfrei (nicht unter 10 Grad Celsius).

Verbrauch

20-40 g/m²

Inhalt:

100 ml

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck.

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.



Silikon-Voranstrich

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb