

## BONDEX BOOTSLACK 4801

- Farbloser, lösemittelhaltiger Bootslack.
- Für Aussen – und Innenholzflächen auf Booten.
- Hohe UV - Beständig.
- Extremer Schutz vor Wasser, Sonne und Hitze.
- Besondere Strapazierfähigkeit.
- Der TÜV ausgezeichnete Bootslack schützt vor schädlichen Witterungseinflüssen.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX BOOTSLACK 4801
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Farbloser, lösemittelhaltiger BOOTSLACK.
1.4	Anwendung	Außen - und Innenholzflächen auf Booten. Nur oberhalb der Wasserlinie verwenden!
1.5	Produktwirkung	Farblose, hochglänzende Bootslackversiegelung.
1.6	Farbton	330171 Farblos (900) (0,75 Liter) 330170 Farblos (900) (2,5 Liter)
		<b>WICHTIG:</b> Die Wirkung von Farblos auf verschiedenen Holzarten kann unterschiedlich sein. Farblos verstärkt die charakteristische Eigenfarbe des Holzes. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	0,75 Liter und 2,5 Liter.
1.9	Prüfzeichen	TÜV ausgezeichnet. Witterungsbeständigkeit geprüft.

## BONDEX BOOTSLACK 4801

### 2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1	Bindemittel	Modifiziertes Alkydharz.
2.2	Lösemittel	Naphta (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere.
2.3	VOC-Gehalt	Die Anwendung auf Boote fällt nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie.
2.4	Pigmente	-
2.5	Zusatzstoffe	Additive
2.6	Konservierungsmittel	

### 3. Technische Daten

3.1	Dichte	0,9 g/ml
3.2	Festkörper	ca. 47 % w/w
3.3	Viskosität	flüssig
3.4	Flammpunkt	23 – 55 °C
3.5	Glanzgrad	Hochglänzend
3.6	Geruch	Nach Lösemittel. Nach dem Trocknen geruchlos.
3.7	Verbrauch	Ca. 80 ml/m <sup>2</sup> . 1 Liter reicht ca. 13 m <sup>2</sup> . Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

## BONDEX BOOTSLACK 4801

3.8	Trocknungszeit	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden; überstreichbar nach ca. 24 Stunden (23°C / 60 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert. Bei gewissen tropischen Holzarten können Holzinhaltsstoffe die Trocknung verzögern. Probeanstrich durchführen.
3.09	Wetterbeständigkeit	Gut
3.10	Lichtbeständigkeit	Gut.
3.11	Alkalibeständigkeit	Nach Durchhärtung der Beschichtung gegeben.
3.12	Biozide Wirkung	-
3.13	Verdünnung	Unverdünnt, Streichen und Rollen.
3.14	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden > 3 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

### 4. Untergrund

4.1	Untergrundart	<b>Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3)</b>  Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich:  <b>A – Grundierung mit Bläueschutz erforderlich:</b> Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon – Pine (Douglasie) -Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata pine, Red – Meranti (Splintholz), Sitka – Fichte, Tanne.  <b>B – Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich:</b> Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon – Pine (Douglasie) -
-----	---------------	---

## BONDEX BOOTSLACK 4801

Kernholz, Red Meranti - Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar.

- 4.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, leim- und wachsfrei sein.
- 4.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Schmutz, Algen, Schimmel, lose Anstrichteile etc. entfernen. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Ggf. vergrautes Holz mit Bondex Holz Neu 4163 aufhellen. Tragfähige Altanstriche reinigen und anschleifen.
- 4.4 Holzfeuchtigkeit Maßhaltige Bauteile: 13 % +/- 2%.  
Begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile: max. 18 %

### 5. Verarbeitung

- 5.1 Auftragsverfahren Streichen oder Rollen.
- 5.2 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen - Nummer an einer Fläche verarbeiten. Vor Verwendung stets Probeanstrich durchführen.  
**Wichtig:** Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) durch zusätzliche Anstriche versiegeln.
- 5.3 Erstbeschichtung 2 – 3 x BONDEX BOOTSLACK 4801  
**Nur im Außenbereich:**  
Alle bläuegefährdeten, rohen Hölzer (siehe 4.1 Gruppe A), vorab 1 x mit Bondex Imprägnierung grundieren.
- 5.4 Renovierungsbeschichtung Auf tragfähigen, entsprechend vorbehandelten, angeschliffenen Altanstrichen (siehe 4.3):

## BONDEX BOOTSLACK 4801

1-2 x BONDEX BOOTSLACK 4801

Endbeschichtete Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern, dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

5.5 Reinigung der Werkzeuge Sofort mit Testbenzin oder Pinselreiniger.

### 6. Sicherheitshinweise

Produkt - Code: M-KH02

Entzündlich:

Offene Flammen vermeiden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Mit dem Produkt getränkte Lappen können sich selbst entzünden, da das Produkt oxidativ trocknet.

Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-30686-790.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

### 7. Entsorgung

Produktreste nicht in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben (grüner Punkt). Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 11.

### 8. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX BOOTSLACK 4801 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, von BONDEX BOOTSLACK 4801 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

## BONDEX BOOTSLACK 4801

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.