

VERFLIESEN. MIT SICHERHEIT.

# FLIESEN KLEBER S1 Flex Schnell

VERFUGEN  
NACH CA.  
**3 h**

AUCH FÜR  
NATUR-  
STEIN



- Innen und außen auch ohne Vergütung
- Für Wand- und Fußbodenheizung gut geeignet
- S1 klassifiziert – daher auch für kritische Einsatzbereiche
- Für alle Plattenformate und Fliesenarten
- Mit Trass-Zusatz für Naturstein, Betonwerkstein, Cotto
- Schneller Baufortschritt



LIEFERFORM: 20 kg und 5 kg Sack

Reichweite max.  
Schichtstärke bis  
Verfugen nach ca.




**11 m<sup>2</sup>**  
**10 mm**  
**3 h**

## Technische Daten

Alle Angabewerte beziehen sich auf +20° C Temperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.


Bedarfsmenge bei 1 mm Schichtdicke	ca. 1,2 kg / m <sup>2</sup>
Mischungsverhältnis (Wasserbedarf)	ca. 6,5 Liter / 20 kg
Reichweite bei Kammkelle mit Zahnung	3 x 3 x 3 mm: ca 1,4 kg / m <sup>2</sup> 6 x 6 x 6 mm: ca 1,8 kg / m <sup>2</sup> 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg / m <sup>2</sup>
Schichtstärke	max. 10 mm
Reifezeit (Rastzeit)	keine
Verarbeitungszeit (Topfzeit)	ca. 40 Minuten
Offene Zeit (Kleber aufgezogen)	ca. 15 Minuten
Korrigierzeit*	ca. 5-10 Minuten
Verfugbar nach*	ca. 2-3 Stunden
Voll belastbar nach*	ca. 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+5° C bis +30° C Luft- bzw. Baukörpertemperatur; niedrigere Temperaturen verlängern die Erhärtungszeit.
Temperaturbeständigkeit	-30° C bis +70° C (ausgehärtet)
Lagerfähigkeit	Original verschlossen, kühl und trocken ca. 6 Monate, Produktionscode ist Abfülldatum, Anbruchgebinde kurzfristig verarbeiten.

\*abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes und Verlegematerials.



Reichweite max.  
Schichtstärke bis  
Verfugen nach ca.

**11 m<sup>2</sup>**  
**10 mm**  
**3 h**



## IHRE VORTEILE MIT CIMSEC FLIESENKLEBER S1 FLEX SCHNELL:

Der S1-Schnellkleber für einen schnellen Baufortschritt!

1. Schneller Baufortschritt durch kurze Wartezeiten – Verfugen schon nach 2-3 Stunden möglich
2. Schnelles Abbinden – Vermeidet das Aufwölben der Plattenkanten bei Natur- und Kunststeinplatten
3. Hochflexibel – Für den notwendigen Ausgleich thermischer Belastungen (Fußbodenheizung, Terrasse)
4. Trass-Zusatz – Schützt vor Ausblühungen bei Marmor und Naturstein
5. S1-Fliesenkleber – Für alle Plattenformate und Fliesenarten
6. Heller Kleber – Kein Durchscheinen auch bei hellen Natursteinplatten

Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos finden Sie unter  
[www.cimsec.at](http://www.cimsec.at)

### ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die schnelle Fliesenverlegung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich sowie für Reparatur- und Ausgleichsspachtelungen vor der Verlegung bei Unebenheiten bis ca. 10 mm.

### MATERIALIEN

Für die Verlegung keramischer Fliesen und Platten unterschiedlicher Dicke:

- Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug
- Mosaik
- Cotto
- Betonwerksteinplatten
- Naturstein
- Marmor
- Kunststeinplatten
- Extrudierte, sägeraue Hartschaumplatten
- Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten

### UNTERGRÜNDE

CIMSEC FLIESENKLEBER S1 FLEX SCHNELL kann auf nachstehenden Untergründen eingesetzt werden:

- Kalk-Zement und Zementputz (mind. 14 Tage alt)
- Beton und Betonfertigteilen (mind. 3 Monate alt oder zu 85 % ausgeschwunden)
- Trockenem Gipsbaustoffen (zuvor mit CIMSEC GRUNDIERUNG grundiert)
- Zementgebundenen Verbundestrichen (mind. 14 Tage alt)
- Schwimmenden oder gleitenden zementären Estrichen ohne Fußbodenheizung (mind. 28 Tage alt, Restfeuchte  $\leq 2,5$  CM %)
- Gussasphalt (Güteklasse IP 70-GE 40, innen, ohne thermische Belastung, gesandet und mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Calciumsulfatestrichen ohne Fußbodenheizung (Restfeuchte  $\leq 0,5$  CM % und mit CIMSEC GRUNDIERUNG oder HAFTBRÜCKE grundiert bzw. mit CIMSEC 2-K ABDICHTUNG oder DICHTFLEX abgedichtet)
- Heizestrich mit eingebauter Warmwasserheizung (Restfeuchte bei Zementestrich  $\leq 1,8$  CM %, bei Calciumsulfatestrich  $\leq 0,3$  CM %)
- Beheizten Wandflächen

- Festhaftenden Fliesen im Innenbereich (mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Dispersionsanstrichen (wasserbeständig, fest haftend, mit CIMSEC HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Verbundabdichtungen (CIMSEC DICHTFLEX bzw. 2-K ABDICHTUNG)
- Gasbeton (mind. zu 85 % ausgeschwunden und mit CIMSEC GRUNDIERUNG oder HAFTBRÜCKE vorbehandelt)
- Untergründen im Außenbereich (Terrassen, Balkone und Fassaden)

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss bauüblich, schwindungsfrei, tragfähig, eben, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Vorhandene, nicht haftende Dispersionsanstriche sowie Öl- oder Leimfarbe und lose Putzteile sind mechanisch zu entfernen. Weder den Untergrund noch die zu verlegenden Fliesen und Platten vornässen. Zementgebundene, unebene Untergründe mit CIMSEC AUSGLEICHSMÖRTEL SCHNELL plus oder CIMSEC NIVELLIERMASSE SCHNELL PLUS ausgleichen. Gipsuntergründe mit CIMSEC GRUNDIERUNG vorbehandeln. Im Innenbereich (z.B. Badezimmer) und im Außenbereich (z.B. Terrasse) ist eine Abdichtung mit CIMSEC DICHTFLEX oder CIMSEC 2-K ABDICHTUNG notwendig. Bei Fliesen-, Natur- und Kunststeinverlegung auf alten, am Untergrund fest haftenden, gut gereinigten, entfetteten Fliesen-, Natur- oder Kunststeinbelägen, sowie nicht thermisch belastetem Gussasphalt im Innenbereich, ist eine Kontaktschicht mit CIMSEC HAFTBRÜCKE oder CIMSEC 2-K ABDICHTUNG flächendeckend aufzubringen.

### VERARBEITUNG

20 kg Inhalt in ca. 6,5 Liter klarem Wasser per Hand oder Rührwerk (max. 600 Upm) klumpen- und knollenfrei anrühren. Zuerst mit der glatten Seite der Kammkelle fest auf den Untergrund aufspachteln. Anschließend mit der gezahnten Seite der Kammkelle unter einem Anstellwinkel von ca. 60° durchkämmen. Innerhalb von ca. 15 Minuten Fliesen einschieben, sodass die Kleberstege zerdrückt werden. Immer im frischen Mörtelbett arbeiten. Die Fliesen sind noch ca. 5 - 10 Minuten korrigierbar (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und des Verlegematerials). Der Fliesenkleber ist ca. 40 Minuten verarbeitbar. Den aus den Fugen herausgedrückten Mörtel vor dem Erhärten entfernen. Frische Mörtelreste sind mit Wasser zu entfernen, ausgehärtetes Material nur mehr mechanisch. Verfugungen frühestens nach 2 - 3 Stunden vornehmen.

### HINWEISE

Werkzeuge sind sofort nach dem Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Wegen möglicher Fleckenbildung sind Mörtelverschmutzungen auf Fliesenabschlusschienen und angrenzenden Bauteilen (z.B. Fenster, Türen) sofort mit reinem Wasser zu entfernen. Aktuelle Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend des Untergrundes und Verlegematerials sind unbedingt zu beachten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CIMSEC Fachberater. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen.

### PRODUKTSICHERHEIT

Chromatreduziert. Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.

### ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall - Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 17 01 01

Beton Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung:  
Abfall nach ÖNORM S 2100: Schlüsselnummer 91206

### VERTRIEB UND TECHNISCHE BERATUNG

Henkel Central Eastern Europe GmbH, 1030 Wien, Erdbergstraße 29  
Tel.: +43 - 1 / 711 04 / 0, [www.cimsec.at](http://www.cimsec.at)

