

Feuerfestmörtel/ Schamottemörtel

Für Mauerarbeiten und Reparaturen in feuerfesten Bereichen wie Öfen und Kamine.

Anwendungsgebiet

• Z. B. Koch-, Brotback- und Pizzaöfen, offene Kamine, Grillkamine

• Temperaturbeständigkeit bis 1100 °C

Produkteigenschaften

• Schnelle Verarbeitungszeit, Inbetriebnahme nach 24 Stunden

Anwendungsgebiet

Zum Vermauern von feuerfesten Steinen, zum Reparieren von Öfen, Kaminen, Kachelöfen, Brotback- und Pizzaöfen, offenen Kaminen und Grillkaminen. Für innen und außen.

Produktbeschreibung

Abbindung: Hydraulisch-keramisch

Produkteigenschaften

Baustoffklasse A1, nicht brennbar.

Beständig bis 1100 °C.

Für gebräuchliche Schamottesteine geeignet.

Ausgezeichnete Haftung.

Verarbeitungszeit ca. 30 – 40 min.

Nach 24 Stunden Inbetriebnahme möglich.

Verarbeitung

Feuerfestmörtel/Schamottemörtel mit sauberem Wasser zu einer plastisch geschmeidigen Masse anrühren.

Wichtig: Das Wasser ist der Trockenmasse und nicht umgekehrt zuzuführen.

1,2 l Wasser pro 5 kg Beutel zur Vermauerung von feuerfesten Steinen. Das Setzgut bzw. die

Schamottesteine sind vorzunässen. 0,8 l Wasser pro 5 kg Beutel zur Verwendung als Flickmörtel für kleinere Schadstellen.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Folienbeutel	5 kg	200 Beutel

Produktdetails

Lagerung: Trocken, auf Holzpaletten mind. 24 Monate lagerfähig.

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C.