

Reparaturmörtel/Universalmörtel

Schnell abbindender, hochbelastbarer Mörtel zum Ausbessern an Wand / Decke / Boden. Für innen und außen.

Produkteigenschaften

- Höchste Haftfähigkeit / Standfestigkeit / Druckfestigkeit
 - Wasserabweisend / frost- und witterungsbeständig
 - Spannungsfrei und rissfrei austrocknend
 - gutes Standvermögen
- kurze Abbindezeit
 - hohe Klebekraft

Anwendungsgebiet

Reparaturmörtel/Universalmörtel dient zum Anbringen und Justieren von Putzprofilen im Innen- und Außenbereich, sowie für Ausbesserungsarbeiten an Beton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

Reparaturmörtel/Universalmörtel ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 998-1.

Zusammensetzung

Zement, klassierte mineralische Zuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung.

Produkteigenschaften

Ist bis zu 40 Minuten verarbeitungsfähig.
Ist ein schnell erhärtender Zementmörtel.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
Für die Anwendung und Ausführung gelten die DIN 18 350 VOB, Teil C und DIN V-18 550.
Sinterhaut ist zu entfernen.
Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.
Angrenzende Bauteile sind vom Putzsystem zu trennen.

Untergrundvorbereitung

Schmutz, Staub, lose Teile und die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernen, ggf. wasserhochdruckreinigen, Nasssandstrahlen.

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, so dass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 7,5 l Frischmörtel / 10 kg
Wasserbedarf: ca. 2,6 l / 10 kg

Verpackungseinheiten

--

Reparaturmörtel/Universalmörtel

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Folienbeutel	10 kg	72 Beutel

Produktdetails

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material mind. 24 Monate lagerfähig.

DoP-DE-Reparaturmörtel

DIN EN 998-1

Normalputzmörtel GP für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	W 0
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25 $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit	(Bruchbild B)
Wärmeleitfähigkeit ^{10,dry,mat} (Tabellenwert EN 1745)	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (P=50%) $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (P=90%)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)