

# EXPRESA PINTURA BARBACOAS



**FAMILIA** IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

**LÍNEA** REVESTIMIENTOS LISOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento liso al agua para la decoración de exteriores, impermeable y transpirable. Con muy buena resistencia a la intemperie y en especial a los rayos UV.

## USOS

Exterior/Interior  
Cemento  
Fachadas  
Mortero de cemento  
Ladrillo poroso  
Hormigón

## PROPIEDADES

- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Suavidad de trabajo
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- No presenta Tacking
- Certificado impermeable al agua de lluvia según UNE 23P/201105 de Geocisa y UNE-EN-ISO 7783
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Certificado de permeabilidad al vapor de agua realizado según UNE-EN-ISO 7783 y AFNOR P-84-402 3.4/403
- Aplicabilidad
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA PINTURA BARBACOAS ALBERO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,55± 0,05 kg/l
Viscosidad	95 +/- 25 PO
Sólidos en volumen	43± 1
Sólidos en peso	64± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 15,55 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20° C HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20° C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Blanco 103, Albero 417, Teja Intenso 433
Clasificación	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2. COV=40 g/l. DTU 59.1 Clase D2 Norme P84-403

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

### Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días.

Fecha de Alta

11-05-2016

Versión

2 - 21/07/2016

- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
- Neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños.
- Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
- Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

- Esperar hasta que esté bien seco máximo 20% de humedad.
- Limpiar el soporte de productos extraños.
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
- Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
- En superficies pulidas lijar para abrir poro.
- Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
- Masillar los defectos del soporte.

### Restauración y mantenimiento

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
- Masillar con plaste los defectos del soporte.
- Tratar con fungicida los soportes con moho.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C, superiores a 35° C o en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos.
- No aplicar con riesgo de lluvia inminente

### Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>			
<b>MAX</b>	Fungicida + Fijador o Emulsión Fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas + Aditivo Fungicida
<b>STD</b>	Fungicida		Expresa Pintura Barbacoas + Aditivo Fungicida
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fijador o Emulsión fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
<b>STD</b>	Eliminar + Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			

Fecha de Alta

11-05-2016

Versión

2 - 21/07/2016

<b>MAX</b>	Expresa Pintura Barbacoas diluido	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
<b>STD</b>	Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas

### Soportes deleznales

<b>MAX</b>	Fijador o Emulsión Fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
<b>STD</b>	Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas

### Mortero de cemento

<b>MAX</b>	Fijador o Emulsión Fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
<b>STD</b>	Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

2.5 L