

Laboratorios Rayt, S.A.U. N.I.F. A60106382 c/. Garriga, 188-200 08912 BADALONA (Barcelona) España Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56

Apartado Correos 39 info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R207 NOVOPREN ESPECIAL CORCHO

TIPO DE PRODUCTO Adhesivo de contacto en base caucho cloropreno en disolventes, de fácil aplicación tanto en suelos como en paredes y buena adherencia a los recubrimientos ligeros tipo madera,

corcho, textiles, etc.

DATOS TECNICOS Aspecto

Líquido viscoso de color marrón

Viscosidad Brookfield a 25°C

2500 - 4500 mPa.s

Densidad

aprox 890 g/l

APLICACIONES

Adecuado para la instalación de revestimientos de madera y corcho en suelos, paredes, techos, escaleras y en general, tanto sobre bases absorbentes como no absorbentes convenientemente preparadas.

No adecuado para el encolado de pavimentos de PVC ni para poliestireno expandido.

Remover el adhesivo antes de usar. Aplicar adhesivo a ambas superficies a unir mediante una espátula dentada, brocha o rodillo, de forma que se apliquen unos 200-250 g/m2 por cada cara. Dejar airear hasta la total evaporación de los disolventes, observando que el adhesivo no transfiera al dedo. A partir de ese momento se dispone de unos 30-60 minutos para proceder al encolado, dependiendo de la humedad y de la temperatura ambiente. Efectuar presión uniforme sobre toda la superficie a encolar. Una vez efectuada la unión, ya no es posible efectuar correcciones.

No aplicar por debajo de 10°C. No exponer al sol ni al calor las uniones encoladas hasta transcurridas 48 horas. En caso de que los encolados deban estar sometidos a temperaturas superiores a 60°C, es necesario adicionar Vulcanizador en frío.

El producto está listo al uso, por lo que no se recomienda la adición alguna de disolvente. Para la limpieza de los utensilios empleados en la aplicación se pueden utilizar disolventes del tipo Universal..

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por dos años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado en su envase original cerrado y a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 09 Sustituye: 08 (22/07/2015)

Fecha: 26/04/2018 Emisor: Departamento Técnico I+D Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.