



1285 x 327 x 8 mm

PAQUETE: 6 PANELES | 2,52 m² | 17 kg



www.blauer-engel.de/uz176

Material soporte: HDF, E1 hinchazón baja, encolado
Densidad 830-900 kg/m³
Capa de decoración: 0,2 mm



Según EN 13329, adecuado para todos los espacios habitables con el uso intensivo y para las áreas comerciales con uso mediano

DIMENSIONES

Formato	Espesor	8 ± 0,50 mm · espesor máx - espesor mín ≤ 0,50 mm		
	Longitud	1285 ± 0,50 mm		
	Ancho	327 ± 0,50 mm · ancho máx - ancho mín ≤ 0,20 mm		
Perfil	a lo largo	twin clic	transversal	1clic2go
Ranura	longitudinal	ranura V	transversal	ranura U

TOLERANCIAS

Perpendicularidad	EN 13329	≤ 0,20 mm
Rectitud de bordes	EN 13329	≤ 0,30 mm
Curvatura transversal	EN 13329	cóncavo: ≤ 0,15% · convexo: ≤ 0,20%
Curvatura longitudinal	EN 13329	cóncavo: ≤ 0,50% · convexo: ≤ 1,00%
Apertura de ranuras	EN 13329	valor medio: ≤ 0,15 mm · máx: ≤ 0,20 mm
Desfase de altura	EN 13329	valor medio: ≤ 0,10 mm · máx: ≤ 0,15 mm
Desfase de bisel		± 2 mm

CONTROLES


Fatiga a la abrasión	EN 13329	AC4 (≥ 4000 rpm)	
Fatiga al golpe	EN 13329	bola pequeña ≥ 12 N · bola grande ≥ 750 mm	
Insensibilidad a las manchas	Grupo 1 y 2	EN 13329	grado 5
	Grupo 3		≥ grado 4
Prueba de las ruedas de silla	EN 13329	ningunos cambios visibles o danos como definidos en EN 425:2002	
Efecto de un pie de mueble	EN 13329	ningún cambio visual en la verificación con pie tipo 0	
Hinchazón de espesor	EN 13329	≤ 18%	
Impresión restante	EN 13329	≤ 0,05 mm	
Acción de la luz	EN 13329	nivel de la medida gris ≥ 4 encoloración del tipo 6 de la medida azul	
Cambios de medida según cambios de la humedad relative	EN 13329	longitudinal ≤ 0,9 mm · transversal ≤ 0,9 mm	
Resistencia de conexión	EN 13329	longitudinal ≥ 1 kN/m · transversal ≥ 2 kN/m	
Resistencia al levantamiento	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²	

CONDICIONES AMBIENTALES

Emisión de formaldehido		clase E1
-------------------------	--	----------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Comportamiento en caso de incendios	EN 13501-1	Cfl s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	clase técnica DS
Resistencia térmica	EN 12667	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductividad térmica	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15%



* Informaciones sobre el grado de emisión de sustancias que evaporan rápidamente en el aire del espacio, las cuales presentan un riesgo tóxico en la respiración, en una escala desde A+ (muy pocas emisiones) hasta C (altas emisiones). Más informaciones: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur ** www.pefc.org *** En el espacio habitable. Condiciones de garantía detalladas: www.logoclic.info