

# HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL



**FAMILIA** HTM

**LÍNEA** INSTALACIONES DEPORTIVAS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura para piscinas al clorocaucho de perfecto anclaje y elevada transpiración.

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Mortero

Hormigón

Piscinas

Piscinas

## PROPIEDADES

- Impermeable
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad
- Rápido secado
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
Peso específico	1,34± 0,05 kg/l
Viscosidad	190 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	41± 1
Sólidos en peso	63± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-7 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	10-30 min (Llenado de la piscina 7 días )
Repintado	24h mínimo
Colores	Azul 183

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con sulfamán (diluido al 10% en agua, ) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso siempre es aconsejable una primera mano muy diluida.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

### Restauración y mantenimiento

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de acero, rasqueta u otros medios mecánicos.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
- No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.

# HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL

-Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.  
-Sobre paredes con moho tratar con MONTOLIMP.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Aplicar sobre soportes bien secos y firmes. Remover hasta perfecta homogeneización y aplicar, una vez diluido convenientemente el producto

### Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	5-20% MÁX
Pistola air mix	5-20% MÁX
Pistola aerográfica	5-20% MÁX
Turbo baja presión	5-20% MÁX
Brocha, Rodillo	5-15% MÁX

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>			
<b>MAX</b>	MONTOLIMP Y FIJAMONT	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>STD</b>	MONTOLIMP Y FIJAMONT	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	ELIMINAR Y PROCEDER COMO EN BUEN ESTADO		HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>STD</b>	ELIMINAR Y PROCEDER COMO EN BUEN ESTADO		HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO		HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>STD</b>			
<b>Soportes deleznales</b>			
<b>MAX</b>	FIJAMONT	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>STD</b>	FIJAMONT	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>Cementos Nuevos y Derivados</b>			
<b>MAX</b>	FIJAMONT	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL
<b>STD</b>	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL DILUIDO	HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

502223

Fecha de Alta

16-02-2018

Versión

1 - 20/02/2018

# HTM PISCINAS AL CLOROCAUCHO AZUL



## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L, 12 L