


ProfiDur Klarlack

hochglänzend

für außen und innen – als Grund- und Endbeschichtung auf Holz
hervorragender Verlauf
leicht zu verarbeiten – aromatenfrei



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Geruchsmilder und aromatenfreier, leicht zu verarbeitender und glanzbeständiger Alkydharzlack. Für die Lackierung von allen Laub- und Nadelhölzern im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Vertäfelungen, Balken und Möbel (nur Außenseiten). SCHÖNER WOHNEN ProfiDur Klarlack hochglänzend ist auch als Hochglanzüberzug auf bereits farbig lackierten Flächen geeignet.

Farbton

Farblos

Gisbau-Produktcode

M-KH02

Glanzgrad

Hochglänzend

Dichte

Ca. 0,9 g/cm³

Inhaltsstoffe

Alkydharz, Isoparaffin, Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 70 - 90 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich bis max. 5% mit SCHÖNER WOHNEN Verdünnung aromatenfrei.

Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Wenn Sie größere Flächen in Innenräumen lackieren möchten, z. B. Decken oder Holzvertäfelungen, empfehlen wir Ihnen den wasserverdünnbaren SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Klarlack glänzend einzusetzen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 4 Stunden ist SCHÖNER WOHNEN ProfiDur Klarlack hochglänzend staubtrocken, klebfrei nach ca. 10 Stunden und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18 363 bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche sowie vergrautes Holz, bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Löcher und Risse mit einem Holzkitt verfüllen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, außen	1x Holzschutzgrund*	1x ProfiDur Klarlack hochglänzend, max. 5% verdünnt	1x ProfiDur Klarlack hochglänzend, unverdünnt
unbehandeltes Holz, innen	1x ProfiDur Klarlack hochglänzend, max. 5% verdünnt		
intakte Altanstriche	Schadstellen außen mit Holzschutzgrund		

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Schöner Wohnen Verdünnung aromatenfrei.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: 3. UN-Nr. 1263 / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise**Achtung****Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: April 2014