



PLANTA CERÁMICA DOBON

Ctra. de Sariñena Km 1.100
22410 Alcolea de Cinca (HUESCA)

08

EN 771 – 1

LADRILLO HUECO DE ARCILLA COCIDA CON PERFORACIÓN HORIZONTAL (TOCHANA) DE 110 X 240 X 80 mm, NO VISTO, CATEGORÍA II, TIPO LD, NO ESTRUCTURAL, CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO.

CONFIGURACIÓN:

(DIBUJO CON ACOTACIONES).

DIMENSIONES Y TOLERANCIA:

DIMENSIONES: LONGITUD: 110 mm, ANCHURA: 240 mm, ALTO: 80 mm

TOLERANCIA: T2

RECORRIDO: R1

ESPESOR DE PARED: PARED EXTERIOR NO VISTA: ≥ 5 mm

PARED INTERIOR: ≥ 3 mm

PLANEIDAD DE LAS CARAS: $L \leq 250 \leq 3$ mm

PARALELISMO: NPD

RESISTENCIA A COMPRESIÓN, (CATEGORÍA II)

RESISTENCIA MEDIA COMPRESIÓN: $\geq 5,5$ N/mm²

RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA: $\geq 6,0$ N/mm²

RESISTENCIA A COMPRESIÓN CARACTERÍSTICA: $\geq 3,8$ N/mm²

ESTABILIDAD DIMENSIONAL:

EXPANSIÓN POR HUMEDAD: NPD

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS: CATEGORÍA S0

REACCION AL FUEGO: EUROCLASE A1

ABSORCIÓN DE AGUA: NO DESTINADO A SER EXPUESTO.

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO DIRECTO:

DENSIDAD ABSOLUTA: 1700 Kg/m³

DENSIDAD APARENTE: 786 Kg/m³

TOLERANCIA A LA DENSIDAD APARENTE: D1

CONFIGURACIÓN: VEASE DIBUJO ACOTADO DE LA PIEZA.

CARACTERÍSTICAS TERMICAS:

RESISTENCIA TERMICA: NPD

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ): 5/10 (Anexo A UNE-EN 1745)

DURABILIDAD:

RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO: (F0) NO DESTINADO A SER EXPUESTO.

ADHERENCIA: 0,15 N/mm² con morteros de uso general y ligeros (Anexo C UNE-EN 998-2)