

# ALLESLIJM

## UNIVERSELE LIJM VOOR 1001 LIJMKLUSJES BIJ HET KNUTSELEN OF IN HET HUISHOUDEN



### DROOGTIJDEN\*

**Droog-/Uithardingstijd:** ca. 24 uur.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Temperatuurbestendigheid:** van -10°C tot +80°C.

**Chemicaliënbestendigheid:** Matig.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Polyvinylacetaat

**Kleur:** Transparant

**Viscositeit:** Dunvloeibaar

**Vastestofgehalte:** ca. 34 %

### HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze waterbestendige knutsellijm. Bijzonder geschikt voor 1001 lijmklusjes bij het knutselen of in het huishouden.

### TOEPASSINGSGEBIED

Lijmt papier, karton, textiel, canvas, diverse kunststoffen, polystyreenschuim (piepschuim /Tempex), leer en kleine stukjes hout, glas, aardewerk, porselein en metaal. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP).

### EIGENSCHAPPEN

- Kleurloos
- Waterbestendig
- Universeel
- Temperatuurbestendig van -10°C tot +80°C

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C

**Eisen oppervlakken:** De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Lijm op beide zijden dun aanbrengen en even laten drogen. Daarna, in ieder geval als de lijmlaag nog vochtig is, de materialen stevig tegen elkaar drukken en ca. 24 uur laten drogen. Bij dunne, poreuze materialen (zoals papier) is eenzijdige verlijming voldoende. Delen direct na het aanbrengen van de lijm samenvoegen.

**Vlekken/resten:** Natte lijmresten direct verwijderen met aceton. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met adviezen.