

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

**MTN 94. Colores Sólidos.** Pintura mate, baja presión, alta cubrición y secado rápido.  
400 ml, 11 Oz, 312 g.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un spray de pintura de acabado mate. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación y desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de las bellas artes y el graffiti. Adaptable así mismo a las exigencias en la decoración de interiores y exteriores. Diseñado y formulado con productos de excelente calidad, buscando en todo momento la estabilidad del color, rapidez de secado sin olvidar, el respeto al usuario y al medio ambiente. Su nombre hace honor al año de fundación de la empresa.

### CARACTERÍSTICAS

- Baja presión.
- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Flexibilidad excelente.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Buen poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buen comportamiento a la intemperie.
- Muy buena resistencia a los rayos U.V. (consultar carta).

### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Baja presión	Válvula hembra polivalente
Propelente:	Butano / Propano / Mezcla
Tipo Ligante	Alquídico modificado
Color:	Consultar carta
Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	15-25% mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3 m <sup>2</sup> para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 Años
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C
	T° superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100°C

\* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

### APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso para trabajos de precisión y especialmente destacamos, por su aspecto de acabado mate, su cualidad para evitar reflejos en trabajos de fotografía y artísticos.

También indicado para:

- Bricolaje
- Jardinería
- Automoción
- Bellas Artes
- Graffiti
- Rotulación
- Fontanería
- Industria
- Muralismo

### IMAGEN



### ETIQUETA



### DIFUSOR



### ATENCIÓN



COLORES 216 Colores

RV 189	RV 192	RV 190	RV 191	RV 193	RV 194	RV 196	RV 197	RV 321	RV 310
RV 20	RV 102	RV 1013	RV 94	RV 115	RV 164	RV 86	RV 176	RV 195	RV 311
RV 109	RV 103	RV 135	RV 95	RV 3017	RV 165	RV 87	RV 203	RV 322	RV 171
RV 1021	RV 50	RV 136	RV 96	RV 116	RV 4003	RV 88	RV 204	RV 170	RV 172
RV 110	RV 105	RV 137	RV 97	RV 3001	RV 4010	RV 89	RV 205	RV 323	RV 173
RV 111	RV 106	RV 138	RV 98	RV 47	RV 166	RV 90	RV 200	RV 276	RV 174
RV 112	RV 2004	RV 139	RV 100	RV 3004	RV 167	RV 91	RV 64	RV 275	RV 175
RV 113	RV 107	RV 140	RV 35	RV 3007	RV 168	RV 92	RV 201	RV 283	RV 28
RV 114	RV 108	RV 141	RV 101	RV 77	RV 169	RV 93	RV 202	RV 274	RV 27
RV 312	RV 184	RV 185	RV 186	RV 187	RV 188	RV 270	RV 267	RV 1017	RV 278
RV 313	RV 149	RV 156	RV 142	RV 124	RV 1016	RV 269	RV 266	RV 1028	RV 277
RV 314	RV 150	RV 157	RV 6027	RV 16	RV 129	RV 268	RV 265	RV 207	RV 279
RV 315	RV 151	RV 158	RV 144	RV 34	RV 60	RV 199	RV 281	RV 177	RV 3020
RV 316	RV 152	RV 159	RV 145	RV 125	RV 130	RV 182	RV 282	RV 178	RV 241
RV 317	RV 30	RV 160	RV 5018	RV 6018	RV 131	RV 183	RV 272	RV 8023	RV 245
RV 318	RV 5005	RV 161	RV 146	RV 126	RV 132	RV 179	RV 273	RV 99	RV 243
RV 319	RV 154	RV 162	RV 147	RV 127	RV 133	RV 180	RV 271		
RV 320	RV 5013	RV 163	RV 148	RV 6009	RV 134	RV 181	RV 280		
RV 198	RV 300	RV 305	R 9010	<b>FLUORESCENTS</b> Amarillo Fluorescente Fluorescent Yellow	<b>SPECTRALS</b> Amarillo Étereo Ethereal Yellow	Bianco Aire Air White			
RV 7047	RV 301	RV 306	R 9011	Naranja Fluorescente Fluorescent Orange	Naranja Calima Calima Orange	Gris Sombra Shadow Grey			
RV 118	RV 302	RV 307	Plata Joya Jewel Silver	Rojo Fluorescente Fluorescent Red	Rojo Alma Soul Red	Negro Sombra Shadow Black			
RV 7040	RV 303	RV 308	Oro Marco Frame Gold	Fucsia Fluorescente Fluorescent Fuchsia	Marrón Judía Judica Brown				
RV 119	RV 304	RV 309		Violeta Fluorescente Fluorescent Violet	Verde Brisa Breeze Green				
RV 120				Verde Fluorescente Fluorescent Green	Azul Atmosfera Atmosphere Blue				
RV 121				Azul Fluorescente Fluorescent Blue	Violeta Aura Aure Violet				
RV 7016									
RV 78									

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2018.

## ENVASADO

Baja presión.  
 Capacidad nominal: 400 ml.  
 Resistencia del envase al calor: <50°C  
 Propelente: GLP – HC C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>

## Caja (6 unidades)

205 X 140 X 200 mm.



## EXPOSITOR

Alto / Ancho / Fondo  
 205 x 98,50 x 50 cm  
 Capacidad: 546 sprays.  
 Referencias: 91

SPAT2405007

