



MONTAGEKIT DIRECT VAST

MONTAGELIJM OP BASIS VAN NEOPREENRUBBER



PRODUCTOMSCHRIJVING

Montagelijm op basis van neopreenrubber. Ideaal voor materialen onder spanning en zware materialen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, metaal, kunststof, keramiek, steen, pleisterwerk en (gas)beton. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, plaat- en isolatiemateriaal, regelwerk, plinten, schroten, drempels, vensterbanken, sierlijsten en decoratiemateriaal. Ideaal voor materialen onder belasting en zware materialen met behulp van de 'vast-los-vast' methode. Niet geschikt voor polystyreenschuim; gebruik hiervoor Bison Professional Montagekit Binnen Afwerking. Niet geschikt voor het verlijmen van PE, PP en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge aanvangshechting
- Hoge eindsterkte
- Blijvend elastisch
- Vullend vermogen
- Vochtbestendig
- Overschilderbaar

KEUREN/NORMERINGEN

Keuren: KOMO: Montagelijm. Certificaat 32992 op basis van BRL 3107.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: De temperatuur van omgeving, de lijm en de te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Delen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zorg voor een stevige ondergrond.

Gereedschap: Kitpistool en rubber hamer.

VERWERKING

Verbruik: Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond).

Gebruiksaanwijzing:

Schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en afsnijden op een diameter van min. 0,5 cm. Lijm gelijkmatig, afhankelijk van de zwaarte van het materiaal, om de 10 tot 30 cm in verticale strepen of dotten aanbrengen. Altijd lijm aanbrengen op hoekpunten en langs randen. Materialen direct met een schuivende beweging monteren en stevig aandrukken of -kloppen. Corrigeren is nog mogelijk.

Bij zware materialen, materialen onder spanning en bij twee niet-poreuze materialen zonodig fixeren, ondersteunen of pas 'vast-los-vast' methode toe. 'Vast-los-vast' methode: Materiaal monteren, aandrukken en direct lostrekken. Na 5 minuten materialen weer bevestigen en aankloppen. Corrigeren is niet mogelijk. Na gebruik koker direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Natte lijmresten direct verwijderen met Bison Professional Reiniger. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

DROOGTIJDEN*

Handvast tijd: ca. Hecht onmiddellijk met vast-los-vast methode

Eindsterkte na: ca. 48 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: -20°C - +100°C

UV-bestendigheid: Zeer goed

Chemicaliënbestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Neopreen rubber

Kleur: Beige

Vastestofgehalte: ca. 70 %

Dichtheid: ca. 1.3 g/cm³

Vlampunt: K1 (<21°C)

Krimp: ca. 30 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C.