

HOUT&VLOER

HOOGWAARDIGE, KLEURSPECIFIEKE AFDICHTINGSKIT VOOR AANSLUITVOEGEN BIJ PARKET, LAMINAAT, PLANKEN, KURKEN,



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, kleurspecifieke afdichtingskit voor aansluitvoegen bij parket, laminaat, planken, kurken, linoleum en PVC vloeren.

TOEPASSINGSGBIED

Aansluitvoegen langs muren, radiatorbuizen e.d., uitermate geschikt voor plaatsen waar toepassing van plinten niet mogelijk is. Daarnaast ook voor het afdichten van naden bij trappen en andere houtconstructies.

EIGENSCHAPPEN

plastisch-elastisch (max. 7.5% rek)
overschilderbaar
schuurbaar
kleurvast
temperatuurbestendigheid van -20°C tot +75°C
vochtbestendig
niet corrosief ten opzichte van metalen
makkelijk verwerkbaar
reukloos

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Verwerken tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: Ondergrond droog, schoon, stof- en vetvrij maken.

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond droog, schoon, stof- en vetvrij maken. Voor een mooi resultaat, de randen van de voeg afplakken met schilderstape.

Gereedschap: · Bison Multi Tool

- Bison Power Pistol
- Bison voegentape

VERWERKING

Verbruik: 15m voeg 6x6mm

Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond droog, schoon, stof- en vetvrij maken. Voor een mooi resultaat, de randen van de voeg afplakken met schilderstape. De koker tot de schroefdraad afsnijden. De spuitmond op de koker draaien en schuin afsnijden, zodat een opening ontstaat van minimaal 6mm Ø. Kit met een kitpistool gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 5 á 10 minuten gladstrijken met een (vochtige) vinger of kitstrijker. Schilderstape direct na het gladstrijken verwijderen en koker afsluiten. Na 5 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. Uitharding 1 mm in 24 uur, afhankelijk van relatieve vochtigheid en temperatuur. Overschilderbaar en schuurbaar na volledige uitharding. Inhoud geschikt voor circa 9 m voeg van 6x6 mm.

Vlekken/resten: Overtollige kitresten direct verwijderen met een natte doek, uitgeharde kitresten mechanisch verwijderen.

Tips: Voor de mooiste voeg, Bison Voegentape gebruiken.

Aandachtspunten: Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren. Houdbaarheid minimaal 24 maanden. Na opening beperkt houdbaar.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 5 min

Doorhardingsnelheid: ca. 1 mm/24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Beperkt

Temperatuurbestendigheid: -20/+75

UV-bestendigheid: Goed

Schimmelbestendigheid: Niet

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Elasticiteit: Beperkt

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: acryl emulsie

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 86 %

Dichtheid: ca. 1.72 g/cm³

Krimp: ca. 14 %

Hardheid (Shore A): ca. 40

Elasticiteit E-modulus: ca. 0,5 MPa

Max. toelaatbare vervorming: ca. 7,5 %

Rek bij breuk: ca. 250 %

OPSLAGCONDITIES

24 maanden Beperkt Koel, vorstvrij en goed afgesloten bewaren.