



Productinformatie

METAALLAK HAMERSLAG

Hammerite metaallak is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

- Direct over roest
- Toepasbaar op alle soorten metaal
- Stopt het roestproces
- Geeft een duurzame bescherming



TOEPASSING

Ondergrond	Toepasbaar op alles soorten (roestig en beschadigd) metaal
------------	--

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	1-2 uur, kleefvrij 4-6 uur
Overschilderbaar	Na minimaal 15 minuten (nat in nat), en anders pas na 4 uur de volgende laag aanbrengen.
Glansgraad	Glans met hamerslageffect
Rendement	3 m ² per verpakking
Duurzaamheid	8 jaar
Kleur	Zwart H160, Zilvergrijs, Wit H110, Donkergroen H138, Koper
Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in onaangebroken verpakking
Verpakking	400 ml
Min. gebruikerstemperatuur	10 °C en 25 °C



GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- Non-ferrometalen voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer. Let op: Walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. stralen of eraf laten roesten.
- Wilt u schilderen over **bestaande verflagen** (minimaal 6 maanden oud), test Hammerite Metaallak dan vooraf op een proefstukje. Als na 1 uur de verflaag gaaf is en geen defecten vertoont (zoals rimpelen van de verf) kan Hammerite Metaallak worden gebruikt. Anders eerst de oude verflaag verwijderen door schuren of afbijtmiddel.

Verwerking spuitbus

- Omgeving goed afdekken i.v.m. spuitnevel.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking en droging.
- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorspuiten met een laag Metaallak of voorbehandelen met een laag Hammerite NR. 1 Anti-Roest Grondverf, hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen.
- Daarna voor optimale bescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (= 100 micron). Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen spuitbus niet stilhouden op 1 plek.
- Een volgende laag na minimaal 15 minuten (nat in nat), en anders pas na 4 uur de volgende laag aanbrengen.

Na gebruik

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Lege verpakkingen en verfstresten afvoeren als chemisch afval.