



## CetaBever Schuttingbeits Metallic



Een semi-dekkende, watergedragen, schuttingbeits met glinsterend effect.

### Toepassing:

Buiten, als semi-dekkende afwerking met metallic effect op kaal of eerder gebeitst hout. CetaBever Schuttingbeits Metallic is uitstekend geschikt voor het beschermen en verfraaien van hard- en zachthouten schuttingen, als eerste laag op nieuw hout en als onderhoudslaag op behandeld hout.

### Producteigenschappen:

- Bescherming tot 3 jaar
- Waterafstotend
- Geschikt voor hard- en zachthout
- Vocht- en weersbestendig

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking  
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	1 uur	30 min
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.



	Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.
Glansgraad:	Mat
Rendement:	Ca. 10-12,5 m <sup>2</sup> /l. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.
Duurzaamheid:	Ca. 3 jaar bij voldoende laagdikte. Afhankelijk van de kleur, blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object. Blanke/kleurloze verfsystemen zijn, vanwege hun beperkte bescherming tegen UV-stralen, minder buitenduurzaam dan transparante houtkleuren.

#### Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap/ verdunding:	Water	Water

Opmerking CetaBever Schuttingbeits Metallic kan niet verspoten worden met de CetaBever Tuinhoutsprayer.

#### Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in lauwwarm water.  
Vettig hardhout (Teak, e.d.) ontvetten met thinner.  
Ga zorgvuldig en veilig te werk.
  2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrootte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
  3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.



## CetaBever Schuttingbeits Metallic

4. Afwerken met 3 lagen CetaBever Schuttingbeits Metallic. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.  
Let op, het aantal lagen en de kleur van het hout bepalen de eindkleur. Het metallic-effect komt het best tot zijn recht op onbehandeld hout.

### Behandelde ondergrond:

1. De intacte laag reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in lauwwarm water.
2. Kale of beschadigde delen rondverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
4. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met 2 lagen Cetabeveer Schuttingbeits Metallic. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken. Let op, het aantal lagen en de kleur van het ondergrond bepalen de eindkleur (kans op doorschijnen).

### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Urban grijs en Oceaan grijs
Verpakking:	2,5 l.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.cetabeveer.nl">www.cetabeveer.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@cetabeveer.nl">info@cetabeveer.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344



## Milieu en Veiligheid:

### Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Bij hergebruik van kwast of roller, het spoelwater opvangen en inleveren bij het verzamelpunt voor klein chemisch afval

### Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.