



## Productinformatie

# MENIE GRONDVERF

Hammerite Menie is een terpentineverdunbare, roestwerende grondverf voor ijzer en staal.

- Loodvrij
- Uitstekende hechting
- Duurzame bescherming



## TOEPASSING

<b>Ondergrond</b>	Op ijzer en staal (ferro-metalen)
<b>Toepassing</b>	Binnen en buiten Toepasbaar en overschilderbaar met de meest voorkomende lakken. Ook geschikt voor hout dat direct in contact komt met schoon metselwerk.

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Stofdroog</b>	na 4-6 uur
<b>Overschilderbaar</b>	De tweede laag na minimaal 4 uur. Overschilderbaar na 24 uur met Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak.
<b>Glansgraad</b>	mat
<b>Rendement</b>	12 m <sup>2</sup> per liter
<b>Kleur</b>	Oranjerood
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 2 jaar in gesloten verpakking
<b>Verpakking</b>	250 ml, 500 ml
<b>Min. gebruikstemperatuur</b>	tussen 10°C en 25°C.





# GEBRUIKSAANWIJZING

## Vorbereiding

- Verwijder loszittende verf en roest met een staalborstel of schuurpapier.
- Reinig het oppervlak zodat dit schoon, stof- en vetvrij is. Gebruik hiervoor een geschikte verfreiniger bijv. Hammerite Metaalontvetter.
- Gladde oppervlakken opruwen met schuurpapier.
- Niet geschikt voor non-ferrometalen, zoals zink, aluminium en gegalvaniseerd metaal.

## Verwerking

- Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C.
- Roer de verf voor gebruik minimaal 2 minuten goed door.
- Aanbrengen met een kwast of roller in 1 à 2 lagen.
- Zwaar ingepitte roestplekken en scherpe hoeken extra goed behandelen.
- Een volgende laag aanbrengen na minimaal 4 uur.
- Overschilderbaar na 24 uur met de meest voorkomende lakken zoals Hammerite Metaallak, alkydharslak of acryllak.
- Voor optimale roestbescherming 2 lagen aanbrengen en vervolgens dekkend aflakken.

## Na gebruik

- Kwast of roller reinigen met Hammerite kwastenreiniger & verdunner.
- Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfstelen afvoeren als chemisch afval.