



Snelgrondering SG 1 en 5 liter

Toepassing

Snel drogende, oplosmiddelvrije styrolacrylaatgrondering. Als hechtlaag op niet zuigende, gladde ondergronden van muren en vloeren binnen en als hechtlaag op zuigende ondergronden binnen en buiten.

Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Gebruiksklaar
- Snel drogend
- Geeft na droging een ruw oppervlak voor optimaal hechting op gladde ondergronden

Technische gegevens

Kleur : blauw-violet
Verdunning : op niet zuigende ondergronden onverdund
: op zuigende ondergronden 1:1 met water
: op anhydriet ondergrond 1:1 met water
Droogtijd : na ca. 60 minuten kleefvrij
Verwerkingstemperatuur : +5 °C tot + 25 °C

Verbruik

Afhankelijk van structuur en porositeit van de ondergrond en de verdunning ca 100 ml per m²

Ondergrond

Losse oppervlakken, tussenlagen (zoals vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d.), cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen. Bij het aanbrengen van de Remix Snelgrondering mag het percentage vocht in de ondergrond de onderstaande waarden niet overschrijden. Bij twijfel altijd een proefvlak maken en/of Remix raadplegen.

Verwerking

Ondergrond	Maximale vochtpercentage (CM-Gew. %)
Cementgebonden	2 %
Gipsgebonden	1 %
Anhydriet	0,5 %
Anhydriet verwarmd	0,3 %

- Schudden voor gebruik
- Remix Snelgrondering aanbrengen met een kwast of lamvachtroller, waarbij plasvorming wordt voorkomen
- Volgende arbeidgangen/lagen pas aanbrengen, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, na filmvorming op kleefvrije grondering (na ca. 60 minuten bij 15 °C)

Levering

In flessen van 1 liter en in jerrycans van 5 liter.

Opmerkingen

- de technische gegevens hebben betrekking op +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen c.q. hogere temperaturen verkorten de opgegeven waarden
- kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk
- alleen bij ondergrondtemperaturen verwerken tussen +5°C en +30°C. Niet op bevroren of natte ondergrond toepassen

Opslag condities

- koel en vorstvrij
- houdbaarheid na productiedatum ca. 12 maanden
- aangebroken verpakking direct afsluiten

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbleden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

April 2016