



**Para pintar en zonas húmedas:  
sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc.**

**Especial para fachadas en zonas de  
gran humedad o con temperaturas extremas.**



#### PRESENTACIÓN

750 ml Ref.: 34045-005

4 l Ref.: 34045-003

15 l Ref.: 34045-001

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pintura gelificada para decoración y protección, especialmente indicada para su uso en lugares con elevada tasa de humedad ambiental y aplicable sobre superficies húmedas (hasta 17 % de humedad).
- Interior. Sellado de manchas solubles en agua: taninos, óxidos de hierro, etc. Especial para zonas húmedas como sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc.
- Exterior. Especial para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas.
- Restauración de edificios históricos.
- Imprimación sobre soportes pulverulentos o que calean antes de revestir con pinturas o revestimientos de fachadas.



#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Resistente a la humedad ambiental.** Excelente durabilidad en cualquier condición climática.
- **Aplicable con temperaturas extremas (-20° C a +40° C)**
- Contiene conservantes antimoho y antialgas.
- Puede ser repintado con revestimientos plásticos.
- Sin tensión de la película, permite recubrir pinturas delicadas, viejas y en mal estado.
- **Gran adhesión**, incluso sobre vidrio, hormigón, cerámica, ladrillo caravista, piedra, etc.
- Acabado semi-satinado: cáscara de huevo.
- Impermeable al agua. Buen regulador de fondos.
- Microporoso, transpirable al vapor de agua.

- No amarillea y resiste al álcali del cemento
- Anticarbonatación. Baja permeabilidad al CO<sub>2</sub>
- Sin olor antes y después de aplicado.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### SopORTE

Sobre todo tipo de soportes de albañilería

No es necesario el sellado previo de fondos nuevos, yeso y escayola, madera, temples bien adheridos, etc. En el caso de soportes muy absorbentes, dar como imprimación, una primera mano de Isolfix Ambientes Húmedos diluida al 30 % con el disolvente sin olor Beissier o aplicar Deltafix imprimación.

En soportes antiguos eliminar las partes sueltas y fijar la superficie con Deltafix imprimación en el caso de que ésta sea poco sólida. A continuación proceder como con los nuevos.

### Aplicación

Aplicar 1 o 2 manos con brocha, rodillo o pistola Airless. En el caso de superficies muy degradadas, a fin de evitar que se revuelva el fondo, se recomienda la aplicación con pistola. En exteriores se recomiendan 2 manos. Aplicar la segunda mano cuando pierda brillo la primera.

Use el disolvente sin olor de Beissier para dilución (5-10 %) y para la limpieza de herramienta. Para colorear consulte con nuestro Dto. Técnico.

## PRECAUCIONES

Ventile bien los locales interiores hasta el secado total (aprox. 4 horas).

Use mascarilla en caso de aplicación a pistola.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas polimerizadas en disolvente
Disolvente	Disolvente isoparafínico
Densidad	1.25 ± 0.05 gr/cc
Consistencia	Pasta tixotópica
Extracto seco	65 ± 1%
Color	Blanco
Brillo	Semi Satinado
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre -20° y +40 °C
Herramienta	Rodillo de lana, brocha o pistola Airless
Limpieza Herramienta	Disolvente Sin Olor Beissier
Dilución	Disolvente Sin Olor Beissier o disolvente sintético isoparafínico (máx. 10%)
Rendimiento Teórico	2,5 – 3 m <sup>2</sup> /l en dos manos y según superficie
Secado al tacto	3 horas a 20°C
Repintado	12 - 24 horas

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bote metálico 750 ml	6	88 cajas
Bote metálico 4 l	4	30 cajas
Bidón metálico 15 l	1	33 envases

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor

## SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

**Nota de carácter general:**

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**Beissier, S.A.U.**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)  
[www.beissier.es](http://www.beissier.es)

