



# ACRYLAATKIT 30 MINUTEN

## NA 30 MINUTEN OVERSCHILDERBARE AFDICHTINGSKIT



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren. Overschilderbaar na 30 minuten en strak afmesbaar. Binnen en buiten toepasbaar. (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen. Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit).

### TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten van weinig werkende voegen, naden en kieren bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen, trappen, plinten, wanden, gipsplaten, plafonds, golfplaten en doorvoerleidingen. Ook geschikt voor het afdichten van scheuren en barsten in binnenmuren. Hecht op baksteen, (gas)beton, metselwerk, pleisterwerk, hout, glas, keramische tegels, metalen en hard-PVC. Hecht niet op bitumen, PP, PE, P.T.F.E. en siliconen. Voor afdichting bij beglazing Bison Beglazingskit gebruiken. Niet geschikt voor bitumen, polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en siliconen.

### EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar na 30 minuten
- Strak afmesbaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Vochtbestendig
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C
- Zeer goed verspuitbaar
- UV- en weerbestendig
- Binnen en buiten toepasbaar
- Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
- Uitstekende hechting zonder primer
- Natte vlekken met water verwijderbaar

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

**Eisen oppervlakken:** De ondergrond moet goed droog, schoon en stof-, roest- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Voor een betere hechting op poreuze (sterk poreuze) ondergronden, moeten deze eerst worden bedekt met een verdunde acryloplossing (1 deel kit op 2 delen water). Voor een mooi resultaat, de randen van de voeg afplakken met schilderstape. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm. Tot 12 mm voegbreedte dient de voegdiepte 6 mm te zijn. Bij grotere voegbreedtes is de voegdiepte de helft van de voegbreedte. Gezien de grote verscheidenheid aan soorten (muur)verf wordt geadviseerd om vooraf de verdraagzaamheid van de verf op de kit te testen. Schilderstape direct na het gladstrijken verwijderen.

**Gereedschap:** Multi Tool gebruiken voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

### VERWERKING

**Verbruik:** Inhoud geschikt voor ca. 8-15 meter (afhankelijk van de diameter van de voeg).

### Gebruiksaanwijzing:

Koker met kitpistool verwerken. Koker openen door plastic nippel aan bovenzijde met scherp mes tot bij schroefdraad af te snijden. De spuitmond erop draaien en op de gewenste opening schuin afsnijden. Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm en maximaal 24 mm. De diepte van de voeg dient 6 tot 9 mm te zijn. Kit gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 5 minuten met een bevochtigd plamuurmes of Bison Multi Tool gladstrijken. De aangebrachte schilderstape direct na gladstrijken verwijderen. Na 5 minuten vormt zich een oppervlaktehuid. De kit is overschilderbaar na 30 minuten. Gezien de grote verscheidenheid aan soorten (muur)verf wordt geadviseerd om vooraf de verdraagzaamheid van de verf op de kit te testen.

**Vlekken/resten:** Natte vlekken direct met water verwijderen. Uitgeharte resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

### DROOGTIJDEN\*

**Doorhardingssnelheid:** ca. 1 mm/24 uur

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Goed

**UV-bestendigheid:** Goed

**Schimmelbestendigheid:** Niet

**Elasticiteit:** Beperkt

**Vullend vermogen:** Goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Kleur:** Wit



# ACRYLAATKIT 30 MINUTEN

## NA 30 MINUTEN OVERSCHILDERBARE AFDICHTINGSKIT

**Viscositeit:** ca. Pasteus

**Vastestofgehalte:** ca. 83 %

**Dichtheid:** ca. 1,68 g/cm<sup>3</sup>

**Krimp:** ca. 17 %

**Max. toelaatbare vervorming:** ca. 7.5 %

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.