



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R278 C-1278-A

C-1278-A es apropiado para la instalación de losetas cerámicas, tanto en suelos como en paredes, mosaicos pequeños, placas acústicas y aislantes, como poliestireno expandido, lana mineral, etc., sobre todo tipo de soportes, como soportes de mortero, placas de cartón-yeso, fibrocemento, hormigón celular, hormigón prefabricado, enlucido de yeso o mortero, placas de poliestireno duro, soportes antiguos, etc. También permite la colocación de losetas nuevas directamente. Aplicable sólo en interiores.

PROPIEDADES

- * Alto poder adherente.
- * Buen agarre inicial.
- * Buena resistencia al calor y a la humedad.

CONSUMO 0,7 – 1,6 kgs/m², según el tipo de reverso de la losetas y el tipo de base a aplicar.

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DE LA BASE La base debe estar limpia, resistente a la compresión y libre de materiales que puedan impedir una buena fijación.
Para bases absorbentes debe aplicarse previamente una imprimación **C-1346-A** diluido 1:1 con agua y dejar secar completamente.

APLICACIÓN

Pegado en interiores: El adhesivo se extiende con una paleta o espátula lisa y a continuación se reparte con una espátula dentada tipo "Pajarito" C, H, 31 ó 36, en función de la rugosidad de la superficie y del reverso de la loseta.
Aplicar tanto adhesivo como pueda ser cubierto en un plazo de 30 minutos (en condiciones normales 20° C y 65% humedad). Se colocan las losetas y a continuación se aplica una presión uniforme en toda la superficie.
Para la instalación de placas en el techo: Debe aplicarse en este caso el adhesivo mediante puntos.

OBSERVACIONES No aplicar en inmersión o donde exista riesgo de agua estancada.
En la colocación de baldosas sin absorción sobre soportes no absorbentes, el tiempo de secado es más lento. Se recomienda no superar los 4 mm. de espesor.

ALMACENAJE Deben evitarse las bajas temperaturas. En caso de heladas, dejar recuperar el adhesivo a temperatura normal. Antes de usarlo debe removerse.

SEGURIDAD E HIGIENE Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revision: 03

Sustituye: 02 (24/03/2014)

Date: 25/04/2018

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.