

6180
swingcolor®
PARKETLAK

GLANZEND

BINNEN

- kleurloos
- voor houten vloeren en kurkvloeren, trappen, deuren en meubels
- stoot-, slag- en krasvast
- PU-versterkt

watergedragen

Eigenschappen:

- kleurloze polyurethaanlak
- voor houten vloeren en kurkvloeren, trappen, deuren en meubels
- bestand tegen vergeling
- reinigingsbestendig
- zeer goed vullend
- gemakkelijk te verwerken

Toepassingsgebied:

Kleurloze verzegeling voor reeds gelegde parketvloeren, planken vloeren en andere houten vloeren, vastgelijmde kurkvloeren en houten meubels en deuren.

Drogen:

Voorstrijklaag na ca. 1-2 uur overschilderbaar. Tussen- en eindlaag na ca. 8 uur overschilderbaar en beloopbaar. Eerste vochtige reiniging en volledig belastbaar met bijv. vloerkleden na ca. 8 dagen.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 3-4 m² / l.

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast, droog en vet- en wasvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed omroeren. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen.

Opbrengen:

- **Voorstrijken:** 1 x met **PARKETLAK**; na droging licht opschuren.
- **Tussenlaag:** 1 x **PARKETLAK**; na droging licht opschuren.
- **Eindlaag:** 1 x **PARKETLAK**.

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en 2 x overschilderen met onverdunde **PARKETLAK**.

Technische aanwijzingen:

Verwerken bij een temperatuur tussen +10 °C en +25 °C! Het oppervlak van parket dat al is voorzien van een afwerklaag, controleren op geschiktheid, belastbaarheid en hechtkracht. Daarnaast het effect uitproberen op een proefvlak. Ruw hout voor het aanbrengen van de afwerking schuren met fijn schuurpapier (korrelgrootte 100 of fijner).

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van lakken die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Kan allergische reacties veroorzaken.

Samenstelling:

Polyacrylaat-polyurethaandispersie, water, glycolether, additieven.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany