

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Universalmörtel X in 1



Vielseitig einsetzbarer Trass-Zementmörtel. Zum Mauern und Verputzen, für einfache Betonarbeiten, zum Ausgleichen von kleineren Unebenheiten etc.

EIGENSCHAFTEN:

- vielseitig verwendbar
- mineralisch
- geringes Ausblührisiko
- frostsicher nach Erhärtung

ANWENDUNG:

Als Trass-Zementmörtel eignet sich der quick-mix Universalmörtel X in 1 für viele Anwendungen wie zum Mauern, Verputzen, Ausführen von einfachen Betonarbeiten, Ausgleichen von kleineren Ausbrüchen und Unebenheiten im Untergrund, Verfüllen von Schlitzen oder zum Verlegen von nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinfensterbänken.

QUALITÄT:

- Normalmauermörtel M10 gem. DIN EN 998-2
- Normalputzmörtel GP CS IV gem. DIN EN 998-1
- CT-C20-F4 gem. DIN EN 13813 / DIN 18560
- Trasszement nach DIN EN 197
- Gestufte Zuschläge 0-4 mm nach EN 13139

UNTERGRUND:

Mauersteine und Untergründe müssen fest, sauber und frostfrei sein. Zu vermauernde Steine und Putzuntergründe sind je nach Saugverhalten vorzunässen. Bei Verbundestrich und Verlegemörtel muss der Untergrund vorgehäst bzw. vorgeschlämmt werden. Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 sowie DIN 18550 und DIN EN 13914 zu beachten.

VERARBEITUNG:

Der Universalmörtel X in 1 ist von Hand oder in handelsüblichen Mörtelmischmaschinen (Freifall-, Zwangs- oder Durchlaufmischer) aufzubereiten. Die Einstellung der gewünschten Konsistenz erfolgt durch Zugabe von sauberem Wasser (ca. 1,2 Liter auf 10 kg bzw. ca. 3 Liter auf 25 kg).

Das Material kann ausschließlich für die Handverarbeitung verwendet werden. Der frische Mörtel ist vor Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen (ggf. Abhängen mit Folie). Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C ausführen. Außer sauberem Wasser darf dem Universalmörtel X in 1 kein anderer Stoff zugemischt werden.

ERGIEBIGKEIT:

Je nach Anwendung. Ein 10 kg bzw. 25-kg-Sack Universalmörtel ergibt je nach Anwendung ca. 5 - 6 l bzw. ca. 12 - 16 l Frischmörtel.

LAGERUNG:

Der Universalmörtel X in 1 ist vor Feuchtigkeit zu schützen und möglichst auf Paletten trocken zu lagern.

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit / Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

Universalmörtel X in 1



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240