

6152

swingcolor®

VLOERVERZEGELING

ZIJDEGLANZEND

BINNEN

- 2-componentencoating
- voor sterk belastbare vloerafwerkingen
- geschikt voor garages
- voor beton- en cementvloeren
- oplosmiddelvrij

watergedragen

Eigenschappen:

- 2-componentencoating
- voor beton- en cementvloeren
- hoogdekkend
- bijzonder slijtvast
- bestand tegen olie, benzine, zwakke logen en zuren
- geurarm

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. garages, kelderruimtes, enz.

Ondergrond:

Beton- en cementvloeren.

Drogen:

Overschilderbaar en beloopbaar na droging gedurende de nacht. Volledig belastbaar na ca. 7-10 dagen.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 5-6 m² / kg.

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon en droog zijn en beschermd zijn tegen van onder af opstijgend vocht. Cementmelk, kalkafzettingen, oxidelagen en oplosmiddelen volledig verwijderen. Nieuwe cement- en betonoppervlakken ca. 4-6 weken laten drogen. Maak gladde vloeroppervlakken en oudere zandcementvloeren eerst ruw om de hechting te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan met een schrobmachine.

Mengen:

6 gewichtsdelen basismateriaal met 1 gewichtsdeel harder of de combinatieverpakking compleet mengen (de inhoud heeft de juiste mengverhouding). Beide materialen grondig mengen, overdoen in een andere, schone bak, nog een keer doorroeren en daarna ca. 10 minuten laten rusten. Na het mengen binnen 2 uur verwerken (pottijd) – na deze tijd kan het materiaal niet meer worden verwerkt.

Nieuwe afwerkingen:

- **Voorstrijken:** onbehandelde ondergronden 1 x met **VLOERVERZEGELING**, verdund met max. 15% water.
- **Plamuren:** kleinere beschadigingen wegwerken met een uitstrijkbaar mengsel van **VLOERVERZEGELING** en kwartsand.
- **Tussen- en eindlaag:** 1 x **VLOERVERZEGELING**, verdund met max. 5% water.

Om de oppervlakken slipvrij te maken, na het mengen **ANTISLIP-TOEVOEGING** aan het te verwerken materiaal toevoegen. Op bijzonder sterk belaste oppervlakken tot slot een laag **KLEURLOZE VERZEGELING** aanbrengen.

Wanneer de oppervlakken slipvast moeten zijn, **ANTSLIP-TOEVOEGING** aan de **KLEURLOZE VERZEGELING** toevoegen. Voor een bijzonder optisch effect kunt u bovendien **DECOR-CHIPS** in de eindlaag **VLOERVERZEGELING** strooien en de oppervlakken daarna met **KLEURLOZE VERZEGELING** verzegelen – eventueel met **ANTISLIP-TOEVOEGING** om de oppervlakken slipvast te maken.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overschilderen met onverdunde **VLOERVERZEGELING**. Afladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +10 °C. Voor een duurzame bescherming moet gewaarborgd zijn dat op de oppervlakken aanwezig water goed kan aflopen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met lauw water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten afgeven bij een inzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Het basismateriaal voor gebruik goed omroeren.

Basismateriaal:

GEVAAR.

Bevat POLYAMINE-EPOXYHARS-ADDUCT.

Gevaarsaanduiding:

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsvoorschriften:

P280.1 Beschermende gelaatsbescherming dragen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P337/313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Samenstelling:

Polyaminoamide, titaandioxide, ijzeroxide, roet, bariumsulfaat, talk, water, additieven, conserveringsmiddelen. UFI: 5W40-103P-800D-JHTX. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Smitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j): 140 g/l (2010).

Dit product bevat max. 10 g/l VOC.

Harder:

LET OP.

BEVAT REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLOORHYDRINEHARSEN MET EEN GEMIDDELDE MOLECULAIRE MASSA ≤ 700 ; P-TERT.-BUTYLFENYLGLYCIDYLETHER; REACTIEPRODUCT: BISFENOL-F-EPICHLOORHYDRINEHARSEN MET EEN GEMIDDELDE MOLECULAIRE MASSA ≤ 700 .

Gevaarsaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

P280.1 Beschermende gelaatsbescherming dragen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu

P333/313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337/313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen

Overige aanwijzingen

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

UFI: D050-H0T2-J00V-6VE0.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany