

6116

swingcolor®

## HAMERSLAG-EFFECTLAK

### GLANZEND

BUITEN / BINNEN

- voor ijzer en staal
- corrosiewerend
- weerbestendig
- sneldrogend

oplosmiddelhoudend

### Eigenschappen:

- diklagige alkydharslak
- ook voor gegronde non-ferrometalen
- corrosiewerend door bijzondere roestbescherming
- weerbestendig
- bijzonder slijtvast
- sneldrogend

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. brievenbussen, buizen, stellingkasten, machines, lijsten, decoratieve elementen, trapleuningen.

### Ondergrond:

IJzer, staal.

### Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 4 uur. Overschilderbaar binnen 5 uur, op zijn vroegst na ca. 2 uur. Helemaal droog na ca. 21 dagen. In de tussenliggende periode bestaat het gevaar dat de afwerking opweekt (rimpelvorming); daarom de oppervlakken in deze periode niet overschilderen.

### Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7-8 m<sup>2</sup> / 750 ml.

### Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

### Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed omroeren. Los roest met een staalborstel helemaal verwijderen.

### Nieuwe afwerkingen:

- **Voorstrijken:** 1 x met **HAMERSLAG-EFFECTLAK**.
- **Eindlaag:** 1 x **HAMERSLAG-EFFECTLAK**.

### Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde **HAMERSLAG-EFFECTLAK**. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

### Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +10 °C. De roestwerende werking is afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag; daarom voor een duurzame roestbescherming **HAMERSLAG-EFFECTLAK** ten minste 2 x royaal opbrengen. Drogelaagdikte ten minste 100 µm. Het ontstaan van beschadigingen in de laklaag dient voorkomen te worden. De afwerking regelmatig controleren en zo nodig nabewerken.

**Reiniging van het gereedschap:**

Direct na gebruik met kwastenreiniger.

**Bewaren:**

Koel, droog en goed gesloten.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).

**LET OP.****Gevaarsaanduidingen:**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsvoorschriften:**

P261.3 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P304/340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

**Overige aanwijzingen:**

Bevat N-BUTYLACETAAT, KOOLWATERSTOFFEN, C9, AROMATEN, XYLEEN.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH208 Bevat FTHAALZUUTANHYDRIDE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het schuren een stofmasker dragen.

**Samenstelling:**

Alkydharsen, effectpigmenten, organische bonte pigmenten, corrosiewerende pigmenten, aromaten, esters, additieven. UFI : 5F30-E0CX-100Y-9QWU.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.

Kleurafwijkingen ten opzichte van de originele kleur zijn druktechnisch bepaald.

**Produced for:**

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany