

## Kunsthars Voorlak

### VOOR VOORBEHANDELING

- Grondlaag op hout
- tussenlaag op metaal / PVC
- isoleert inhoudsstoffen in hout



### 1. Producteigenschappen en toepassing

De kunsthars voorlak is een witte, oplosmiddelhoudende kunsthars grondlaag. Het kan als tussenlaag op voorgestreeken metaal en hard PVC of als grondlaag op hout worden gebruikt. Kunsthars voorlak is snel drogend en zeer goed schuurbaar en heeft een hoog dekvermogen.

Geschikt voor bijv. deuren, meubilair (buitenzijden), tuinmeubilair, hekken, spaanplaat. Voorkomt het binnendringen van inhoudsstoffen uit hout.

**Ondergrond:** Hout, Voorgegrond ijzer, Staal, Zink, Koper, Aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard PVC).

**Kleuren:**

Wit.

**Toepassing:**

buiten/binnen

**Dichtheid:**

ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>

**Glansgraad:**

mat

### 2. Verwerking

**Gereedschap:**

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

**Verbruik:**

~90-110 ml/m<sup>2</sup>

**Verdunnen:**

Gebruiksklaar afgeleverd.

**Aankleuren/mengen:**

Mengbaar met max. 10 % kunsthars gekleurde lak hoogglanzend of zijdemat.

**Voorbereiding/laagopbouw:**

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. IJzer en staal grondig reinigen en ontroesten. Reinig koper en aluminium met koper- en aluminiumreiniger en zink met zinkreiniger. Zink eventueel reinigen met een mengsel van 3 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (ammoniak 9 %) + ca. 5 ml reinigingsmiddel en een kunststof vliesspons.

Vervolgens rijkelijk nawassen met water. Nieuw, onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvast houten onderdelen maximaal 15 % en bij beperkt maatvast houten onderdelen maximaal 18 % bedragen. Intacte oude verflagen en hard PVC reinigen en grondig schuren. Indien nodig oneffenheden binnenshuis na het voorstrijken egaliseren met vlakplamuur of reparatiemiddel. Goed bewaarde oude lagen opschuren, reinigen en bijv. met onverdunde kunsthars gekleurde lak afwerken. Afbladderende en niet-draagkrachtig oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder "Nieuw schilderwerk".

Ondergrond	Grondlaag	Vorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtgrondering	1-2x kunsthars voorlak	indien noodzakelijk bijv. 1-2x kunsthars gekleurde lak hoogglanzend of zijdemat, buitenshuis 2x
buiten: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtvoorstrijkmiddel <sup>1</sup>		
ijzer, staal	1x kunsthars roestwerende grondverf		
zink, aluminium, hard PVC	1x kunsthars universele grondverf		
intacte oude verflagen	-	-	

<sup>1</sup> Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

#### Technische aanwijzingen:

Voor toepassingen op grote oppervlakken binnenshuis (bijv. lambriseringen/plafonds), adviseren we een laagopbouw met acryllak. Tussen de bewerkingen licht opschuren na het drogen. Draag een stofmasker tijdens het schuren.

#### Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 6 uur. Bewerkbaar: na ca. 12 uur

### 3. Na de verwerking

#### Afval:

Aleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

#### Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met aromaatvrije verdunner.

#### Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

### 4. Belangrijke opmerkingen

#### Inhoudstoffen:

alkydhars, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, alifaten, glycoether, additieven

#### OPGELET

##### Gevaren:

Ontvlambare vloeistof en damp.

##### Veiligheidsvoorschriften:

Inademing van damp vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

#### Aanvullende informatie:

Bevat VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE, DIMEREN, REACTIEPRODUCTEN MET N,NDIMETHYL-1,3-PROPAANDIAMINE

EN 1,3-PROPAANDIAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij het schuren een stofmasker dragen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 300 g/l VOC.

## 5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

### Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230

