


Kunsthars Kleurloze Lak

HOOGGLANZEND

- voor hout, metaal, hard PVC
- weerbestendig
- stoot- en slagvast



1. Producteigenschappen en toepassing

De kunsthars kleurloze lak is een hoogglanzende, oplosmiddelhoudende kunstharslak voor binnen en buiten. De lak is weerbestendig en stoot- en slagvast. De kunsthars kleurloze lak kan daarom direct op hout worden aangebracht als laklaag of als transparante afwerklaag op oppervlakken die zijn geverfd met kunsthars gekleurde lak, bijvoorbeeld om de mechanische oppervlaktebelasting te verbeteren.

Geschikt als lak rechtstreeks op hout of als transparante deklaag op gelakte oppervlakken (bijv. met gekleurde kunstharslak) ter verbetering van de mechanische oppervlaktebestendigheid van bijv. deuren, meubilair (buitenzijden), tuinmeubilair, open kasten, lambrisering, profielhout.

Ondergrond: Hout, Gelakte ondergronden van ijzer, zink, aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard PVC).

Kleuren:

Kleurloos.

Toepassing:

buiten/binnen

Dichtheid:

ca. 1,2 g/cm³

Glansgraad:

hoogglanzend

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor oplosmiddelhoudende lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~70-80 ml/m²

Verdunnen:

Gebruiksklaar afgeleverd.

Voorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. Nieuw, onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvast houten onderdelen maximaal 15 % en bij beperkt maatvast houten onderdelen maximaal 18 % bedragen. Intacte oude verflagen en hard PVC reinigen en

grondig schuren. Indien nodig oneffenheden binnenshuis na het voorstrijken egaliseren met vlakplamuur of reparatiemiddel. Goed bewaarde oude lagen opschuren, reinigen en afwerken met onverdunde kunsthars kleurloze lak. Afbladderende en niet-draagkrachtig oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder "Nieuw schilderwerk".

Ondergrond	Grondlaag	Vorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	-	1x kunsthars kleurloze lak	1-2x kunsthars kleurloze lak ¹
buiten: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtvoorstrijkmiddel ²		
intacte oude verflagen	-		

¹ Bij gebruik als afwerklak moeten de betreffende ondergronden (metaal en hard PVC) eerst worden behandeld volgens de gebruiksvoorschriften van de gekozen deklak, bijv. kunsthars gekleurde lak. Vervolgens afwerken met onverdunde kunsthars kleurloze lak. kunsthars kleurloze lak biedt onvoldoende UV-bescherming op houten ondergronden die worden blootgesteld aan het weer. Beits deze daarom met beits in medium tot donkere kleuren. Niet gebruiken op witte of zeer helder gelakte oppervlakken of ondergronden die worden blootgesteld aan het weer.

² Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

Voor toepassingen op grote oppervlakken binnen (bijv. lambriseringen/plafonds) adviseren we het gebruik van acryl kleurloze lak. kunsthars kleurloze lak biedt onvoldoende UV-bescherming op houten ondergronden die worden blootgesteld aan het weer. Beits deze daarom met beits in medium tot donkere kleuren. Niet gebruiken op witte of zeer helder gelakte oppervlakken of ondergronden die worden blootgesteld aan het weer. Tussen de bewerkingen licht opschuren na het drogen. Draag een stofmasker tijdens het schuren.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 8-10 uur. Bewerkbaar: na ca. 24 uur

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met aromaatvrije verdunner.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

alkydhars, alifaten, additieven

OPGELET

Gevaren:

Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

Inademing van damp vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

Aanvullende informatie:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat VETZUREN, C18, ONVERZADIGDE, DIMEREN, REACTIEPRODUCTEN MET N,N-DIMETHYL-1,3-PROPAANDIAMINE EN 1,3-PROPAANDIAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bij het schuren een stofmasker dragen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

