

6190

swingcolor®

**KLEURLOZE VERZEGELING**

**ZIJDEGLANZEND**

BINNEN

- 2-componentencoating als transparante afwerklaag
- sterk belastbaar
- geschikt voor garages

**Eigenschappen:**

- **2-componentencoating als transparante afwerklaag**
- **sterk belastbaar**
- **geschikt voor garages**

**Toepassingsgebied:**

Geschikt voor bijv. garages, kelderruimtes, enz.

**Ondergrond:**

Met **VLOERVERF** of **VLOERVERZEGELING** afgewerkte beton- en cementvloeren. Op bereiden vloerooppervlakken (bijv. garagevloeren) in combinatie met **VLOERVERZEGELING**.

**Drogen:**

Overschilderbaar en beloopbaar na droging gedurende de nacht. De oppervlakken de eerste 7 dagen beschermen tegen vocht. Volledig belastbaar na ca. 7-10 dagen.

**Verbruik:**

Afhankelijk van de verwerking en de ondergrond is de inhoud voldoende voor ca. 9-10 m<sup>2</sup> (1 laag).

**Gereedschap:**

Roller met korte pool

**Vorbereiding/laagopbouw:**

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon en droog zijn en beschermd zijn tegen van onder af opstijgend vocht. Cementmelk, kalkafzettingen, oxidelagen en oplosmiddelen volledig verwijderen. Nieuwe cement- en betonoppervlakken ca. 4-6 weken laten drogen. Gladde vloerooppervlakken ter verbetering van de hechting opruwen.

**Mengen:**

Voeg alle harder bij het basismateriaal. 2 gewichtsdelen basismateriaal met 1 gewichtsdeel harder of de combinatieverpakking compleet mengen (de inhoud heeft de juiste mengverhouding). Beide materialen ten minste 5 minuten grondig omroeren tot er een egaal gekleurde, homogene massa ontstaat. Daarna de massa overdoen in een andere, schone bak, nog een keer doorroeren en vervolgens ca. 10 minuten laten rusten. Na het mengen binnen 90 minuten verwerken (pottijd) – na deze tijd kan het materiaal niet meer worden verwerkt.

**Nieuwe afwerkingen:**

- **Voorstrijken:** op onbehandelde ondergronden **VLOERVERF** of **VLOERVERZEGELING** gebruiken en volgens de voorschriften verwerken.
- **Eindlaag:** 1-2 x **KLEURLOZE VERZEGELING**.

Om gladde oppervlakken slipvast te maken, **KLEURLOZE VERZEGELING** gebruiken in combinatie met **ANTISLIP-TOEVOEGING** in een verhouding van 1 dop **ANTISLIP-TOEVOEGING** op 1 kg **KLEURLOZE VERZEGELING**.

Voor een bijzonder optisch effect kunt u bovendien **DECOR-CHIPS** in de kleuren wit en zwart in de natte film strooien. Na het instrooien dient **KLEURLOZE VERZEGELING**, eventueel met **ANTISLIP-TOEVOEGING** om de oppervlakken slipvast te maken, als transparante afwerklaag.

## Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overschilderen met onverdunde **KLEURLOZE VERZEGELING**. Afladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

## Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lucht- en objecttemperatuur lager dan +10 °C of hoger dan +30 °C. **KLEURLOZE VERZEGELING** snel en zonder onderbrekingen opbrengen. Na het opbrengen dwars op de opbrengrichting uitstrijken. Het materiaal kan na het mengen ca. 90 minuten worden verwerkt. Bij het aanbrengen van twee lagen voor een grotere duurzaamheid tussen de bewerkingen door minimaal 12 uur en maximaal 36 uur wachten. Voor een duurzame bescherming moet gewaarborgd zijn dat op de oppervlakken aanwezig water goed kan aflopen.

## Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met warm water en zeep.

## Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

## Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met vloeibare verfstoffen afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (basiscomponent) resp. 080111 (harder) (conform EWC).

## Basismateriaal:

### GEVAAR.

Bevat POLYAMINE-EPOXYHARS-ADDUCT

#### Gevaarsaanduidingen:

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H302 Nocivo se ingerito.

#### Veiligheidsvoorschriften:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301/312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P330 De mond spoelen.

P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

## Het basismateriaal voor gebruik goed omroeren.

### Samenstelling:

Polyamine-epoxyhars-adduct, water, additieven. UFI: SP50-K0A8-000U-GM2H.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 10? g/l VOC.

## Harder:

### LET OP.

Bevat: REACTIEPRODUCT: BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINEHARS MET EEN GEMIDDELDE MOLECULAIRE MASSA <=700; P-TERT.-BUTYLFENYLGLYCIDYLETHER; BISFENOL-A-EPICHLORHYDRINEHARS MET EEN GEMIDDELDE MOLECULAIRE MASSA <=700

#### Gevaarsaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Veiligheidsvoorschriften:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P333/313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337/313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.

**Overige aanwijzingen:**

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

UFI: DS50-300N-A00A-5XNK.

**Produced for:**

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany