

6191

swingcolor®

SCHOOLBORDLAK

MAT

- ook voor tafeltennisbladen
- niet reflecterend
- reinigbaar

BINNEN

watergedragen

Eigenschappen:

- speciale acrylaatlak
- niet reflecterend
- reinigbaar
- hoogdekkend

Toepassingsgebied:

Geschikt voor bijv. schoolborden, tafeltennisbladen, decoratieve elementen, enz.

Ondergrond:

Hout, ijzer, staal, zink, aluminium, overschilderbare kunststoffen (bijv. hard pvc).

Drogen:

Oppervlakte droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 4-5 m² / 375ml.

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed omroeren.

Nieuwe afwerkingen:

- **Gronden:** ijzer en staal met **ROESTWERENDE GRONDVERF**; zink, aluminium en hard pvc gronden met **UNIVERSELE GRONDVERF**; hout gronden met **VOORLAK**; na droging licht opschuren.
- **Plamuren:** eventuele oneffenheden wegwerken met **VLAKPLAMUUR**.
- **Voorstrijken:** 1 x met **SCHOOLBORDLAK**.
- **Eindlaag:** 1 x **SCHOOLBORDLAK**.

Oude afwerkingen vernieuwen:

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en overlakken met onverdunde **SCHOOLBORDLAK**. Afladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen (afbijten, afschuren). Daarna bij de laagopbouw op dezelfde manier te werk gaan als is aangegeven voor nieuwe afwerkingen.

Technische aanwijzingen:

Niet verwerken bij een lagere lucht- en objecttemperatuur dan +5 °C.

SCHOOLBORDLAK kan met normaal in de handel verkrijgbare bordkrijt worden beschreven; test evt. de geschiktheid van het krijt. Het opschrift kan met een licht vochtige doek worden verwijderd. Voordat het oppervlak opnieuw wordt beschreven, moet u het volledig laten drogen.

Door de beschrijving met krijt zijn schrijf- en gebruikssporen onvermijdelijk. In individuele gevallen kunnen ook na zorgvuldige reiniging markeringen zichtbaar blijven.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080112 (conform AVV).

Veiligheidsadviezen:

Ook bij de verwerking van lakken die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt. Bij het schuren een stofmasker dragen.

Samenstelling:

Acrylaatcopolymerdispersie, roet, calciumcarbonaat, bariumsulfaat, silicaten, water, glycoether, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

. Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany