

Terrassenbodenfarbe

AUSSEN

- für Holz- und Betonfußböden
- PU-verstärkt
- hochdeckend
- tritt- und wetterbeständig



AUSSEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-BESTÄNDIG



TRITT-BESTÄNDIG



GRUND-, ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH



ABPERLEFFEKT, EXTREM WASSER-ABWEISEND



ÜBERARBEITBAR NACH 6 STUNDEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Die swingcolor® Terrassenbodenfarbe eignet sich für Holz- und Betonböden. Sie ist uv- und witterungsbeständig, hochdeckend, trittbeständig sowie strapazierfähig. swingcolor® Terrassenbodenfarbe ist vergilbungsbeständig und schnell trocknend. Geeignet für z.B. Terrassen, Balkone, Laubengänge und Treppen usw.

Untergrund: Vollholzböden, Betonböden.

Farbtöne:

Laut aktueller Farbtonkarte.

Anwendungsgebiet:

außen

Dichte:

ca. 1,1–1,3 g/cm³

Glanzgrad:

seidenmatt

GISCODE:

BSW20

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Lackierrollen oder -pinsel für wasserbasierte Lacke.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +10 °C und bis max. +25 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

Verbrauch:

~150-200 ml/m²

Verdünnen:

Für den Voranstrich 20 % mit Wasser. Ansonsten nicht verdünnen.

Abtönen/Mischen:

Nicht mit anderen Materialien mischen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie gegen aufsteigende Feuchtigkeit (z. B. bei direkt ins Erdreich gelegten Betonplatten) geschützt sein. Vor der Montage neuer Holzböden muss eine allseitige Grundbeschichtung durchgeführt werden. Alte Ölbeschichtungen auf Holzterrassen müssen vollständig abgewittert sein oder mit swingcolor® Hartholz-Reiniger gereinigt werden. Vergrautes Holz und lose Holzsplitter sind vor der

Beschichtung zu entfernen. Verschmutzungen und Grünbeläge vor der Verarbeitung restlos entfernen. Neue Zement- und Betonflächen min. 4–6 Wochen trocknen lassen. Glatte Bodenflächen zur Haftungsverbesserung anrauen. Gut erhaltene, matte, tragfähige Altanstriche anschleifen, säubern und swingcolor® Terrassenbodenfarbe überstreichen. Ablätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau unter Neuanstrich vornehmen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
unbehandelter Beton, abgewitterte Holzuntergründe	1x Spezial-Haftgrund, alternativ 1x Terrassenbodenfarbe, 20% verdünnt	-	2x Terrassenbodenfarbe
intakte Altanstriche	-		

Technischer Hinweis:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Anstrich nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Dichtstoffen, Dichtprofilen, Kunststoffteilen oder Fahrzeugreifen bringen. Auch einige Gartenmöbelfüße sind mit weichmacherhaltigen Kunststoffen versehen und können bei Kontakt zum Verkleben mit dem Anstrichfilm führen. Eine ausreichende Wasserablaufneigung der Flächen muss gewährleistet sein. Auf rauen bzw. profilierten Holzuntergründen ist mit einem erhöhten Materialverbrauch zu rechnen. swingcolor® TERRASSENBODENFARBE ist nicht für befahrene Flächen wie z. B. Parkplätze und Garagen geeignet. Für eine rutschhemmende Wirkung kann swingcolor® Anti-Rutsch-Zusatz zugegeben werden.

Trocknung:

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 5–6 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion, Titandioxid (je nach Farbton), anorganische/organische Buntpigmente (je nach Farbton), Silikate, Bariumsulfat, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

