

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## Drainagemörtel mit Trass DRM



### EIGENSCHAFTEN:

- Leichte Verarbeitung
- Wasserdurchlässig
- Verminderte Ausblühgefahr

### ANWENDUNG:

quick-mix Drainagemörtel ist wasserdurchlässig und als Verlegemörtel für Natur- und Betonsteinpflaster, Gehwegplatten sowie Randsteinplatten geeignet. Die Dicke der Mörtelschicht richtet sich nach der Beanspruchung, sollte aber mindestens 5 cm betragen.

Der Drainagemörtel reduziert aufsteigende Feuchtigkeit. Die versickerbare Regenmenge je m<sup>2</sup>/h beträgt über 1000 l.

### QUALITÄT:

Trasszement nach DIN EN 197. Überwachte Zuschlagstoffe. Gestufte Sande nach EN 13139. Chromatarm

### UNTERGRUND:

quick-mix Drainagemörtel ist auf wasserdurchlässigen Tragschichten einzusetzen. Der Untergrund muss so angelegt sein, dass durch spätere Belastung keine Gefügelockerung des Belages erfolgt.

### VERARBEITUNG:

Den Sackinhalt mit ca. 2,5 l – 2,75 l sauberem Wasser mit Rührquirl so lange anmischen, bis eine erdfeuchte Konsistenz entsteht. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn aus dem Drainagemörtel eine Kugel geformt werden kann, die nicht zerfällt und auf deren Oberfläche ein leichter Glanz entsteht. Zur Haftverbesserung des Natursteins die Rückseite des Belagstoffes mit quick-mix Haftschlämme vorschlämmen und frisch in frisch einklopfen. Der frische Mörtel ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (z.B. starker Wind, Frost, direkte Sonneneinstrahlung) zu schützen. Ggf. mit einer Folie abdecken. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Die frischen Flächen dürfen frühestens nach 3 Tagen belastet werden. Zur Verfugung eignet sich der quick-mix Pflasterfugenmörtel.

### VERBRAUCH:

Der Verbrauch bei 5 cm Auftragsstärke beträgt je m<sup>2</sup> ca. 4 Sack quick-mix Drainagemörtel. Für 1 m<sup>2</sup> Fläche und 1 cm Dicke werden ca. 20 kg Trockenmörtel benötigt. 25 kg Drainagemörtel ergeben verarbeitungsgerecht angemischt ca. 12,5 l erdfeuchten Frischmörtel.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

25-kg-Sack

### HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## Drainagemörtel mit Trass DRM



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240