



## Molto Elastik Moltofill

Elastischer Innen-Fertigspachtel.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Füll- und Dichtungsmasse für Dehnungsfugen und Risse, die nicht breiter und tiefer als 5 mm sind. Ideal für Spannungsrisse zwischen verschiedenen Materialien.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Acrylatcopolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Testbenzin, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
<b>Eigenschaften</b>	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Dauerelastisch. Geruchsarm. Überstreichbar. Im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	330 g.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Flammpunkt</b>	>100°C.
<b>pH-Wert</b>	Ca. 7.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Biegezugfestigkeit</b>	Ca. 1 N/mm <sup>2</sup> .
<b>Maximale Gesamtverformung</b>	Ca. 10%.
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Max. 60°C.
<b>Trockenzeit</b>	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-4 Tage. Oberflächentrocknung beginnt nach ca. 10 Min.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Spachtel.
<b>Untergründe</b>	Putz, Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, Hartfaser-, Hartschaum-, Weichfaser-, Faserzement- und Spanplatten.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse

	keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit Molto Tiefgrund grundieren.
<b>Verdünnen</b>	Molto Elastik Moltofill ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Das Material wird tief in die schadhafte Stelle gefüllt (Fugen ggf. abkleben) und anschließend geglättet. Tube nach Gebrauch wieder fest verschließen.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Elastik Moltofill kann nach vollständiger Durchtrocknung überstrichen werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Produktcode</b>	K.A.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)