



Molto Flecken Blocker (Aerosol)

früher: Grundierung gegen Flecken (Aerosol)

Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum dauerhaften Abdecken von Wasserflecken, Nikotinflecken, Fettflecken, Rostflecken, Russverschmutzungen, Lippenstiftflecken, Kugelschreiberflecken, Bleistift- und nahezu allen Filzstiftflecken sowie Graffiti an geputzten Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten, Beton und Tapeten. Als matter, weißer Schlussanstrich für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen. Einsetzbar im Innen und Außenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acrylat, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive, Treibmittel.
Eigenschaften	Isoliert bzw. deckt Flecken ab. Verhindert dauerhaft erneutes Durchbluten. Gebrauchsfertig. Einfach zu verarbeiten. Weiß, matt auf trocknend. Überstreichbar, übertapezierbar. Zum Sprühen. Schnelltrocknend.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	250 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Sprühdose.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 0,8 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 250 ml Spray sind ausreichend für ca. 1-1,5 m ² .
Trockenzeit	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgesprühte Farbe schon nach ca. 10 Min. trocken und überstreichbar.

III. Arbeitsanleitung

Untergründe	Geputzte Decken- und Wandflächen, auf Gipskarton- und Spanplatten, Hartfaserplatten sowie Beton.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

	Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Innen Moltofill o. ä. ausbessern. Sandende und kreidende Putzschichten mit Molto Tiefgrund festigen. Fußbodenbelag, Möbel usw. gut abdecken.
Anwendung	Molto Flecken Blocker (Aerosol) gut schütteln, nach Anschlagen der Kugel noch mind. 1 Min. weiterschütteln. Im Abstand von 20-30 cm mit kreisenden Bewegungen leicht sprühen, ohne abzusetzen, bis der Fleck gut abgedeckt ist. Nach 10 Min. Vorgang wiederholen.
Nachbehandlung	Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst aufgetragen werden, wenn Molto Flecken Blocker (Aerosol) vollständig trocken ist. Dabei sind stark lösemittelhaltige Farbsysteme, wie z.B. Chlorkautschuklacke, Epoxidharzlacke oder Polyesterlacke nicht geeignet.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com