



Molto Moltoplan Flächenglätter

früher: Flächenglätter Moltofill

Innen-Fertigspachtel zum Glätten von rauen und unebenen Wand- und Deckenflächen.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Für alle rauen und unebenen Flächen im Innenbereich wie z.B. Putz, kunstharzgebundene Strukturputze, Gips, Kalkputz, Beton, Hartschaumplatten, Glasfasertapeten, Ölsocket sowie gut haftende Altanstrichen.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Vinylacetatcopolymerdispersion, Dolomit, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Gebrauchsfertig. Gute Geschmeidigkeit beim Spachteln großer Flächen. Hohe Anfangs- und Endhaftung.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	5 kg, 15 kg.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,90 g/cm ³ .
Flammpunkt	>100°C.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	Ca. 1,5 kg/m ² .
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kelle, Glättkelle, Spachtel, Japanspachtel.
Untergründe	Alle trockenen, festen, saugfähigen und tragfähigen Untergründen wie z.B. Putz, kunstharzgebundene Strukturputze, Gips, Kalkputz, Beton, Hartschaumplatten, Glasfasertapeten, Ölsocket sowie gut haftende Altanstriche. Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit Molto Tiefgrund grundieren. Tiefere Risse mit Molto Moltofill Das Original ausbessern.

Verdünnen	Molto Moltoplan Flächenglätter ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Das Material mit z.B. einer Glättkelle auftragen und glattziehen. Bei sehr rauen oder unebenen Untergründen Auftrag wiederholen. Durch die zweifache Spachtelung erübrigt sich in den meisten Fällen das Schleifen. Falls erforderlich Armierungsgewebe in das noch nasse Spachtelbett einlegen und mit einem Spachtel plan abziehen. Nicht über 2 mm Schichtstärke spachteln.
Nachbehandlung	Molto Moltoplan Flächenglätter muss vor folgenden Anstrich- oder Tapezierarbeiten mit Molto Tiefgrund grundiert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chetail@akzonobel.com