



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM SUPER-TIEFGRUND



### 1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM SUPER-TIEFGRUND** ist eine lösemittelfreie Flüssigkeit zum Grundieren und Verfestigen von losem Putz, Beton, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Gipsplatten, Granit, Holzfaser- und Spanplatten.
- **MEM SUPER-TIEFGRUND** ist für saugende und nichtsaugende Untergründe geeignet.

### 2. Wirkungsweise

- Die in **MEM SUPER-TIEFGRUND** enthaltenen Komponenten verfestigen lose und poröse Untergründe und wirken auf der Oberfläche hydrophobierend.

### 3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber sein.
- Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.
- **MEM SUPER-TIEFGRUND** mit Pinsel, Rolle, Quast oder Spritze satt auftragen.
- 2 Stunden einziehen lassen und den Vorgang wiederholen.
- Nach 1 – 2 Stunden kann die behandelte Fläche bearbeitet werden (Putz, Spachtel, Anstrich, etc.).
- Vor Tapezierarbeiten sollte nach dem 2. Anstrich mit **MEM SUPER-TIEFGRUND** eine Wartezeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden.
- Bei stark saugenden Untergründen kann **MEM SUPER-TIEFGRUND** 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
- Die mit **MEM SUPER-TIEFGRUND** behandelten Flächen müssen 48 Stunden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.

### 4. Verbrauch

- Je Anstrich ca. 0,2 Liter/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### 5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 30°C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM SUPER-TIEFGRUND



## 6. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreie Grundierung auf Dispersionsbasis.

## 7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: milchig-weiß
- Geruch: schwach
- PH-Wert: 8
- Dichte: 1,02 g/ml

## 8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

## 9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 10. Lagerung

- **MEM SUPER-TIEFGRUND** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- **MEM SUPER-TIEFGRUND** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM SUPER-TIEFGRUND



### 11. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836251**

EAN-Nr.: **4010327008401**

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836261**

EAN-Nr.: **4010327008418**

10 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836270**

EAN-Nr.: **4010327044706**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Februar 2017 – ältere Ausgaben ungültig.