



# NO.N. Silikon

A23

4.52

03/08/2009

| -D- | -GB- | -NL- |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

## Produktumschreibung

NO.N. Silikon ist ein vielseitiger Einkomponenten Silikon-Dichtstoff für das Abdichten von Bau und Verglasungsfugen. Das Produkt ist hervorragend UV- und Witterungsbeständig. Unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit vulkanisiert Silikonski Kit zu einer dauerelastischen Masse.

## Einsatzbereiche

- Versiegelung in Verglasungssysteme.
- Anschlussfugen im Bau.
- Für Küchen und Badezimmer.

Im allgemeinen haftet NO.N.Silikon, auch ohne Primer, ausgezeichnet auf vielen Untergründen im Bau wie Glass, glasierten Oberflächen, Email, Porzellan, Epoxy, Polyester, hart PVC, Edelstahl, anodisiertem Aluminium und lackiertem Holz.

## Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für Anwendung auf Beton, Naturstein, Blei, Kupfer, verzinktem Stahl und nicht für PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe. Nicht überstreichbar.

## Vorbehandlung und Nachglätten

Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Bitte Primeranwendungstabelle und TB 02-95 beachten.

Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen. Nachglätten mit Finisher. Siehe TB 03-95.

## Verfügbare Farben

Transparent,weiß,grau,

## Verpackung

Kartuschen à 300ml und Folienbeutel à 600ml.

## Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

## Garantie

Den Braven Sealant garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unserer Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

## Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist

## Product description

NO.N. Silikon is a versatile one component silicone sealant for sealing building joints and glazing systems. The product is excellent UV and weather resistant. After application the silicone cures with atmospheric moisture to form a durable rubber seal.

## Applications

- Top sealing in glazing systems.
- Connecting joints in buildings.
- For kitchens and bathrooms.

In general NO.N. Silikon may be used, also without primer, to seal assemblies of glass, glazed surfaces, porcelain coated metal, epoxy and polyester panels, polystyrene, uPVC, stainless steel, anodised aluminium and finished wood.

## Limitations

Among others not recommended for application on concrete, marble, lead, copper, galvanized steel and not for PE, PP, Teflon and bituminous surfaces. Not paintable.

## Surface preparation and finishing

Surfaces must be clean, dry and sound. If necessary use a primer. See primer Selection Guide and TB 02-95.

Adhesion tests prior to the application are recommended. Finish with Finisher. See TB 03-95.

## Available colours

Translucent,white,grey

## Packaging

Cartridges of 300ml and foil packs of 600ml.

## Safety

Safety data sheets are available upon request.

## Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damage.

## Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

## Productbeschrijving

NO.N. Silikon is een universele, 1 component siliconenkit voor het afdichten van bouw- en beglazingsvoegen. Het product is uitstekend UV en weerbestendig. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber.

## Toepassingen

- Topafdeling in beglazingssystemen.
- Aansluitvoegen in de bouw.
- Voor keukens en badkamers.

In het algemeen hecht NO.N. Silikon, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglaazuurde oppervlakken, email, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout.

## Beperkingen

Onder meer niet aanbevolen voor toepassing op beton, marmer, lood, koper en verzinkt staal, en niet voor PE, PP, Teflon en bitumineuze ondergronden. Niet overschilderbaar.

## Voorbehandeling en afwerking

Ondergronden dienen schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Indien nodig een primer toepassen. Zie Primer adviestabel TB 02-95. Een hecht proef voor gebruik wordt aanbevolen. Afwerken met Finisher. Zie TB 03-95.

## Beschikbare kleuren

Transparant,wit,grijs

## Verpakking

Kokers van 300ml en worsten van 600ml.

## Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.


## Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

## Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



## NO.N. SILIKON

4.52

A23

03/08/2009

| -D- Typische Werte       | -GB- Typical values          | -NL- Typische waarden        | Dimension                |               |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| <i>Allgemein</i>         | <i>General</i>               | <i>Algemeen</i>              |                          |               |
| Basis                    | Basis                        | Basis                        | °C                       | acetox        |
| Verarbeitungstemperatur  | Application temperature      | Aanbreng temperatuur         | g/min                    | +5 / +40      |
| Auspressrate             | Application rate             | Verspuitbaarheid             | mm                       | 1000          |
| Standvermögen            | Flow                         | Standvermogen                | g/ml                     | <2            |
| Dichte                   | Density                      | Dichtheid                    | min                      | 0,94          |
| Hautbildungszeit         | Skin over time               | Huidvormingstijd             |                          | 8             |
| Frostbeständig bis -15°C | Frost resistant till -15°C   | Vorstbestendigheid tot -15°C |                          | ja / yes / ja |
| während Transport        | during transport             | tijdens transport            | Monat / Month            | 12            |
| Halbbarkeit zwischen     | Shelf life between           | Houdbaarheid tussen          | maand                    |               |
| +5°C und +25°C           | +5°C and +25°C               | +5°C en +25°C                |                          | nein / no /   |
| Anstrichverträglich      | Paintable                    | Overschilderbaar             |                          | nee           |
| nach Aushärten           | after curing                 | na uitharden.                | %                        | ±25           |
| Praktische Dehnfähigkeit | Joint movement capability    | Toelaatbare vervorming       | °C                       | -50 / +120    |
| Temperaturbeständig nach | Temperature resistance       | Temperatuursbestendigheid    |                          |               |
| Aushärten                | after curing                 | na uitharden.                |                          |               |
| <i>Mechanische Werte</i> | <i>Mechanical properties</i> | <i>Mechanische waarden</i>   |                          |               |
| <i>2 mm Schicht</i>      | <i>2 mm film</i>             | <i>2 mm film</i>             |                          |               |
| Shore-A Härte (3 s)      | Shore-A hardness (3 s)       | Shore-A hardheid (3 s)       |                          | 10            |
| Modul 100%               | 100% Modulus                 | Modulus 100%                 | MPa (N/mm <sup>2</sup> ) | 0,15          |
| Zugfestigkeit            | Tensile strength             | Treksterkte                  | MPa (N/mm <sup>2</sup> ) | 0,85          |
| Bruchdehnung             | Elongation at break          | Rek bij breuk                | %                        | 800           |

| Fugen                                                                                        | Joints                                                                                          | Voegen                                                                                      |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Netto geschätzter Verbrauch</i>                                                           | <i>Net estimated usage</i>                                                                      | <i>Netto</i>                                                                                |                | <i>verbruiksschat</i> |
| Fugenmeter pro Kartusche                                                                     | Metres of joint per cartridge                                                                   | Meters voeg per koker                                                                       | 4 x 6 mm       | 12,9 m                |
| 310ml für verschiedene                                                                       | 310ml for various                                                                               | 310ml voor verschillende                                                                    | 6 x 6 mm       | 8,6 m                 |
| Fugendimensionen.                                                                            | joint sizes.                                                                                    | voegmaten.                                                                                  | 8 x 6 mm       | 6,4 m                 |
| (Breite x Tiefe)                                                                             | (width x depth)                                                                                 | (breedte x diepte)                                                                          | 12 x 8 mm      | 3,2 m                 |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 16 x 10 mm     | 1,9 m                 |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 20 x 12 mm     | 1,3 m                 |
| <i>Vorfüllmaterial</i>                                                                       | <i>Back up material</i>                                                                         | <i>Rugvulling</i>                                                                           |                |                       |
| Für die richtige Fugentiefe und zur Verhütung von dreiseitiger Haftung Vorlegeband benutzen. | Install back up material for the right joint depth and in order to prevent three side adhesion. | Voor de juiste voegdiepte en ter voorkoming van drie flanken hechting rugvulling gebruiken. |                |                       |
| <i>Fugendimensionierung</i>                                                                  | <i>Joint dimensions</i>                                                                         | <i>Voegafmetingen</i>                                                                       |                |                       |
| Minimum Breite                                                                               | Minimum width                                                                                   | Minimum breedte                                                                             | Breite / width | Tiefe / depth         |
| Maximum Breite                                                                               | Maximum width                                                                                   | Maximum breedte                                                                             | breedte        | diepte                |
| Fugenverhältnis                                                                              | Joint connection                                                                                | Voegrelatie voor voegen                                                                     | 4 mm           |                       |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 25 mm          |                       |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 4-8 mm         | 6 mm                  |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 10-12 mm       | 8 mm                  |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 14-16 mm       | 10 mm                 |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 18-20 mm       | 12 mm                 |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                             | 22-24 mm       | 14 mm                 |

Siehe auch TB 01-95

See also TB 01-95

Zie

ook

TB

01