

ADLER Kunstharz-Spachtel

54085

Kunstharz-Spachtel zum Ausbessern von Löchern und Rissen für **DIY und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG


Allgemeines

Kunstharz-Spachtel zum Ausspachteln von Löchern und Rissen auf Holz, Metall und altem Putz.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- leichte Verarbeitung
- sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit
- weißer Farbton
- Durchhärtung nach Trocknung über Nacht auch bei ungünstigen Trocknungsbedingungen


Anwendungsgebiete



- Holz und altes Mauerwerk im Innenbereich
- Metall im Innen- und Außenbereich


VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Das Produkt kann mehrmals am Tag auch nass in nass aufgetragen werden.
- Bei Spachtelungen von Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden zu Abplatzungen kommen (Vgl. BFS Merkblatt Nr. 18).

Auftragstechnik




Auftrags- verfahren	Spachteln
Ergiebigkeit pro Auftrag (g/m ²)	ca. 400 - 800
Nassschicht- stärke rissfrei (µm)	bis max. 500

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Schleifbar

nach ca. 16 h

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Holz, Holzwerkstoffe, alte Putze im Innenbereich, Metall

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Bitte ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % +/- 2 %

Nadelhölzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung**Holz und Holzwerkstoffe:**

Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.

Eisen und Stahl:

Metallisch blank entrostet.

Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter 80394 entfernen.

Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:

Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 anschleifen.

Altanstriche:

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGSaufbau**Grundierung****Holz:**

ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 oder ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005


Rohe Nadelhölzer bzw. pilzempfindliche Hölzer im Außenbereich vorab 1 x mit Pullex Imprägnier-Grund 4436000200 oder Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff streichen.

Metall:

ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff oder ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff

Spachtelung

ADLER Kunstharz-Spachtel 54085

Zwischenbeschichtung	Holz: 1 x ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 Metall: Je nach Anwendungsgebiet oder gewünschtem Effekt ADLER Metallgrund 54033 ff, ADLER Unigrund 54065 ff oder ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff auftragen.
Decklackierung	ADLER Samtalkyd 52351 ff, ADLER Brilliantalkyd 52301 ff, ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff, ADLER Varicolor 41201 ff oder ADLER Ferrodue 41180 ff
BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	200 g, 400 g, 800 g, 2,5 kg
Farbtöne/Glanzgrade	Weiß
Zusatzprodukte	ADLER Aqua-Isoprimer PRO 41005 ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 ff ADLER Metallgrund 54033 ff ADLER Unigrund 54065 ff ADLER Varicolor 41201 ff ADLER Ferrodue 41180 ff ADLER Samtalkyd 52351 ff ADLER Brilliantalkyd 52301 ff ADLER Express-Maschinenlack 52750 ff ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 Pullex Imprägnier-Grund 4436000200
WEITERE HINWEISE	
Haltbarkeit/Lagerung 	Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. Wir empfehlen, angebrochene Gebinde mit Folie zu verschließen.
Sicherheitstechnische Angaben 	Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.