

BARNIZ INTEMPERIE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz alquídico para la protección y decoración de la madera, especialmente indicado para exteriores y también para interiores, en aquellos casos en que la elasticidad del producto es una característica exigible de la aplicación. Base disolvente, incoloro, transparente y con filtros U.V.

Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra la acción de los agentes atmosféricos en ambientes especialmente agresivos.

XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE destaca la belleza natural de la madera y resalta su veteado. Gracias a su permanente transparencia y su capa de acabado actúa como barrera aislante entre la madera y el medio agresivo.

Características

XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE proporciona a la madera un espléndido acabado brillante, altamente decorativo.

- Alto brillo, muy transparente.
- Gran facilidad de aplicación, gracias a su tixotropía.
- Muy buena nivelación.
- No descuelga.
- Secado muy rápido. Al tacto. 3 a 6 horas.
- Muy elástico.
- Excelente relación dureza/elasticidad. No cuarteo. No se agrieta.
- Permite transpirar a la madera y soporta sus movimientos naturales sin pérdida de adherencia.
- Gran resistencia al exterior, por su contenido en resina alquídica modificada al aceite, elástica, permeable y con filtros U.V.
- Magnífico comportamiento ante la mayoría de los agentes químicos, resistente a las manchas de alcohol, grasas, jugos, etc. Lavable.

- Mínimo olor en la aplicación. Una vez seco no huele.

- Muy económico, gracias a su elevado rendimiento. 12 - 15 m² por litro con una mano sin diluir (18 - 23 m²/litro diluido al 15%) y según tipos y condiciones de la madera.

Campos de aplicación

Excelente para la protección y decoración de la madera, tanto nueva como restaurada. Indicado para toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, revestimientos en maderas macizas y contrachapados, puertas, barandillas, zócalos y muy especialmente en maderas al exterior, donde se exija una alta elasticidad y un acabado de calidad.

Tonos de color

XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE es incoloro y altamente transparente. No amarillea con el tiempo.

Si se desea colorear la madera puede aplicarse previamente **XYLAZEL DECORA Y PROTEGE MATE** con el color deseado, obtenido de la carta de colores básicos o por mezcla, proporcionando así a la madera una protección contra hongos del azulado e insectos xilófagos (carcomas).

Tamaños de envases

375 / 750 mL. y 4 L.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,892 - 0,900 g/mL

Viscosidad Brookfield de 3,5 a 7 poises

Punto de inflamación >39°C

Secado

El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 3 - 6 horas.

Rebarnizado: 12 horas aprox.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Previamente al barnizado se recomienda que la madera esté seca (humedad relativa < 15%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la película de barniz. Recomendamos aplicar, antes de barnizar, 1 ó 2 manos de **XYLAZEL FONDO** para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar la madera.

Madera nueva

Aplicar la primera mano diluida hasta un 15 % con **DILUYENTE XYLAZEL** o white spirit, y una vez seca aplicar la 2ª y 3ª mano sin diluir, siendo recomendable lijar entre operaciones para lograr un mejor agarre y acabado.

Maderas ya barnizadas

A) Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 1 ó 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE**.

B) Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.

Consumo

67 - 83 mL/m² aproximadamente, en condiciones normales, sin diluir y según tipo de madera. En exteriores se recomiendan 2 ó 3 manos del producto.

Aplicación

XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE se presenta listo para su empleo. Se puede aplicar a brocha, pincel, rodillo, airless y pistola. Agitar y remover bien el contenido del envase. Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera. Una vez seca, aproximadamente después de 12 horas, dar la 2ª mano.

Para conseguir un efecto uniforme y una protección contra carcomas y hongos aconsejamos una mano previa de **XYLAZEL FONDO**.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con un disolvente nítro antes del tratamiento con **XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE**.

Con maderas resinosas y algunas tropicales, como el iroko, el secado puede presentar problemas, por lo que se recomienda aplicar una capa de XYLAZEL BARNIZ MAR y MONTAÑA diluido al 25% con DILUYENTE XYLAZEL o white spirit, como imprimación.

Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE influye en el tono de color del acabado. No aplicar con sol fuerte ni con rocío.

Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

Mantenimiento

Las maderas viejas o nuevas que hayan sido tratadas previamente con XYLAZEL BARNIZ INTEMPERIE u otro tipo de barniz, y que al cabo del tiempo necesiten una nueva mano de mantenimiento, han de ser lijados, eliminando las viejas capas de producto, aunque XYLAZEL sobre XYLAZEL puede aplicarse directamente.

Limpieza de útiles

Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

No mezclar con otros productos.

Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003

Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

