



JARDÍN PROTECTOR TERRAZAS



- **Alta resistencia al agua clorada y los rayos UV.**
- **Protección anti manchas y anti grasa.**

CARACTERÍSTICAS:

Rico en resinas alquídicas uretanas especiales « ambiente marino » y anti UV para proteger del agua, del sol, de las manchas y de las grasas. Microporoso: deja respirar la madera. Aplicación y mantenimiento fácil. Preserva el aspecto natural de la madera.

USO:

- Ideal para suelos y enrejados de teca, madera exótica o pino, sometidos a agresiones externas (humedad, rayos UV, agua clorada...): terrazas de chalets o casas al borde del mar, alrededores de piscinas...
- Compatible con las maderas tratadas en autoclave.

PREPARACIÓN:

La madera debe estar limpia y seca.

- Madera nueva: Lije ligeramente y elimine el polvo.
- Madera antigua: Efectúe una limpieza previa con el Limpiador Terrazas V33.

APLICACIÓN:

Agitar bien antes de usar.

- 1ª aplicación: Impregne generosamente la madera, aplicando la primera capa de protector con un pincel plano o un rodillo.
- 15 minutos después, aplique una segunda capa sin esperar a que se seque la primera (húmedo sobre húmedo). Su terraza estará protegida cuando la madera ya no absorba más protector.
- Retire el excedente con ayuda de un paño que no suelte pelusa y deje secar entre 24 y 48 horas.
- Mantenimiento: En las zonas con más desgaste, aplique 1 ó 2 capas de protector. Las zonas de unión son invisibles.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29: No tirar los residuos por el desagüe.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene metiletilcetoxima y carboxilato de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV : 500 g/l.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Colores: Incoloro, Teca

Secado:

Entre capas : 15 mn
Completo : 24h

Rendimiento por capas : 1L =
+/- 8m²

Material : Brocha / Rodillo

Limpeza de las herramientas :
Águarras